

ADLER 2K-Acryl- Fensterfüller HighRes Weiss
43712

Popis výrobku

Vodou riediteľný, rýchloschnúci striekací plnič pre remeselné i priemyselné použitie na báze špeciálnych akrylátových disperzií. Veľmi dobrá brúsiteľnosť a plnivosť, bez biocídov. Nízky obsah organických rozpúšťadiel.

Osobitné vlastnosti

Dvojzložkové spracovanie.
 Tužidlo: Alifatický polyizokyanát s obzvlášť ľahkou zapracovateľnosťou. Obsahuje špeciálne plniče na izolovanie vodou rozpustných extraktívnych látok dreva
 Produkt obsahuje špeciálne značkovacie látky na báze nanotechnológie, pomocou ktorých je možné neskôr overiť jeho korektné použitie.

Oblasť použitia

Drevené okná a vchodové dvere. Presné informácie o zložení a fyzikálnych vlastnostiach nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Spôsob aplikácie

V dodanej kvalite striekaním (Ailess, Airmix), 80-100 barov, prídavok vzduchu cca 1,5 baru.

Základný náter

Aquawood TIG HighRes Weiss 57520 (biely) alebo
 Aquawood TIG HighRes Universal 57631 ff (viď technický list)

Medzisušenie najmenej 4 hodiny

Medzivrstva

Aquawood Intermedio HighRes MF tauchfertig 59119 (máčacie)
 a / alebo

2K-Acryl-Fensterfüller HighRes Weiss 43712 (viď techn.listy)

Hrúbka mokrého filmu 150-200 µm

Medzibrúsenie brúsnym papierom zrnitosti 280

Vrchný náter

ADLER Acryl-Spritzlack 43207 alebo 43248 (viď techn.list)

Hrúbka mokrého filmu 150-200 µm

Odporúčania pre aplikáciu na rôzne druhy drevín sú popísané v Smerniciach pre povrchovú úpravu drevených okien

Pomer miešania

100 hm. dielov: 2K- Acryl-FensterfüllerHighRes Weiss 43712
 5 hm. dielov : ADLER Aqua-PUR Härter 82220

Prosím obráťte

06-10

 Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk , www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Pokračovanie

Alebo:

100 obj. dielov: 2K- Acryl-FensterfüllerHighRes Weiss 43712
6 obj.dielov : ADLER Aqua-PUR Härter 82220

ADLER Aqua-PUR Härter 82220 starostlivo spracovať počas miešania do laku.

Pred spracovaním odporúčame počkať 10 min kvôli lepšiemu odplyneniu.

Doba spracovateľnosti	cca 4 hodiny
Riedenie	Vodou, produkt je pripravený na nanášanie Airless
Teplota spracovania a objektová teplota	Nie menej ako +10 °C. Vysoká vlhkosť vzduchu a / alebo nízka teplota čas sušenia badateľne predĺžia.
Čas sušenia (teplota miestnosti 20 °C)	brúsiteľný/ striekateľný po cca 4 hodinách
Pracovné náradie	Ihneď po použití očistiť vodou. Zaschnuté zvyšky farieb sa dajú odstrániť s ADLER Aqua – Cleaner 80080 alebo s ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.
Výdatnosť	cca 300g/ m ² resp. 180-240 g/ bežný meter okenného profilu
Balenie	31 kg, 5 kg
Skladovanie	Chladná miestnosť, ale bez mrazu
Trvanlivosť	min.1 rok v originálne uzavretom obale
Farebné odtiene	Wiess (biely) 43712
Osobitné upozornenia	Rešpektujte pracovné smernice pre Povrchovú úpravu drevených okien.
Techn. bezpečnostné údaje	Rešpektujte kartu bezpečnostných údajov!