

## Arova Patina

1009

Kleurloze, oplosmiddelgedragen basisbeits voor het mengen van patinabeitsen voor **handel** en **industrie**. Speciale kleuren als kant-en-klare beitsen

### PRODUCTBESCHRIJVING

#### Algemeen


Kleurloze, oplosmiddelgedragen basis voor het mengen van patinabeitsen (voor het realiseren van effecten, zoals veroudering). Door te mengen met Solva-Tint kleurconcentraten 9035 als kleurgevende component, kunnen eenvoudig de gewenste kleuren worden gerealiseerd. De patinabeitsen die worden bereid met Arova Patina Kleurloos 1009400100 en de speciale kleuren als kant-en-klare beitsen zijn geschikt voor het patineren van oppervlakken bewerkt met zowel water- als oplosmiddelgedragen lakken.

#### Speciale eigenschappen en testnormen



- **Franse verordening DEVL1104875A**  
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

#### Toepassingsgebieden



Voor meubels, interieurinrichting, lambriseringen en houten plafonds  
Het corrigeren van kleurverschillen bij het schilderen van meubels en interieur.


Kan ook rechtstreeks op hout worden gebruikt om kleine kleurverschillen te corrigeren.

Afhankelijk van de toegepaste meubellak is het product geschikt voor oppervlakken in de meubel- en interieurbouw in toepassingsgebieden II - IV conform ÖNORM A 1610-12.

Toepassing in combinatie met een geschikte toplaag.

### VERWERKING

#### Verwerkingsinstructies



- Roer het product goed om voor gebruik en tijdens de verwerking.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Arova Patina (1009) wordt tussen de grond- en aflak gepatineerd.
- Als Arova Patina (1009) direct op hout wordt gebruikt, mag er geen extra beits worden aangebracht (risico op vlekken).
- De verwerking van patinabeitsen vereist een zekere vaardigheid. De ervaring heeft geleerd dat het aanbrengen van een gelijkmatig laag van donkere kleuren alleen kan worden bereikt als u bijzonder behoedzaam te werk gaat.

- Stop product uit het aanbrengapparaat of met houtstof verontreinigd product niet terug in de originele verpakking.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Denk aan onze **ARL 110 – werkrichtlijnen voor het beitsen van hout**.

### Toe te voegen hoeveelheid



### Kleurcomponent:

Solva-Tint (9035) in verschillende kleuren.

Gebruikelijke extra hoeveelheden van [△ datasheet\_placeholder\_message\_no\_placeholder △]: ongeveer 20 - 30 %; in speciale gevallen tot 50 % op Arova Patina Farblos (1009400100).

Vermeng Solva-Tint (9035) voorzichtig met Arova Patina Farblos (1009400100).

Gemengde patinabeitsen kunnen nog ongeveer 3 maanden worden gebruikt als ze in gesloten verpakkingen worden bewaard.

### Opbrengtechniek



	Spuitpistool met beker
Spuitpistool Ø (mm)	0,8 - 1,2
Spuitdruk (bar)	2,0 - 3,0
Rendement per toepassing (m <sup>2</sup> /l)	10 - 15

Het aangegeven rendement is inclusief spuitverlies.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

### Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Overschilderbaar (oplosmiddelgedragen lakken)	15 minuten
Overschilderbaar (watergedragen lakken)	30 minuten

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Vermijd direct zonlicht!

### Gereedschap schoonmaken



8501

8017

Direct na gebruik met Waschverdünner (8501) of Nitro-Verdünner (8017).

## ONDERGROND

### Soort ondergrond

#### Als patinabeits tussen de laklagen:



gebeitste of ongebeitste van grondlak voorziene meubeloppervlakken.

#### Als egaliserende patinabeits direct op hout:

Fijn- en grofporig loofhout

### Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vet- en wasvrij en vrij van houtstof zijn.

<b>Ondergrondvoorbereiding</b>	<p><b>De ondergrond in de gewenste basistint beitsen:</b></p> <p>Voor naaldhout bevelen we het gebruik aan van Arova Ultra (1360) of Arova Alpin (1361), voor loofhout beitsen zoals Arova Flex (1340) of Arova Classic (1333); zowel water- als oplosmiddelgedragen lakken kunnen worden gebruikt bij de genoemde beitssoorten.</p> <p><b>rechtstreeks op hout patineren</b></p> <p>Korrel 150 - 180</p> <p>Verwijder schuurstof grondig - vooral uit de houtporiën.</p> <p>Het is niet nodig om het hout voor het beitsen te bevochtigen.</p>
<b>COATINGOPBOUW</b>	
<b>Grondering</b>	<p>Breng een grondlak aan op de gebeitste oppervlakken met een meubellak zoals <a href="#">[△ datasheet_placeholder_message_no_placeholder △]</a> of <a href="#">[△ datasheet_placeholder_message_no_placeholder △]</a>.</p>
<b>Tussenschuurgang</b> 	<p>Korrel 240 – 320</p> <p>Voorkom doorschuren!</p> <p>Verwijder het schuurstof.</p>
<b>Opbrengen van het product</b>	<p>Spuit de patinabeits gelijkmatig op.</p> <p>Deze stap is niet nodig als de patinabeits direct op hout wordt gebruikt.</p>
<b>Volgende laag</b>	<p>De laatste aflaklaag wordt gerealiseerd met dezelfde lakken die ook werden gebruikt als grondlak, met normale opbrenghoeveelheden. De laag mag niet te mager worden aangebracht.</p> <p>Voor een goede tussenhechting is het belangrijk dat de aflaklaag binnen één werkdag wordt gerealiseerd. Langere wachttijden leiden tot verminderde hechting.</p>
<b>AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING</b>	
<b>Formaten van de verpakkingen</b>	<p>Arova Patina (1009): 1l, 5l  Solva-Tint (9035): 250 ml</p> <p>Andere verpakkingsformaten op aanvraag.</p>
<b>Kleuren / glansgraden</b> 	<p>Arova Patina Farblos (1009400100)  Speciale kleuren (1009) en kleurnummer</p> <p>Voor aanvang van de beitswerkzaamheden dient altijd een proefbeits op het originele hout te worden opgedragen en te worden overschilderd met de voorziene lak om de uiteindelijke kleur te kunnen beoordelen. Gebruik voor één opdracht alleen beits uit dezelfde charge.</p>
<b>Toevoegingsproducten</b>	<p>Aduro Legnopur (2513)  Arova Alpin (1361)  Arova Classic (1333)  Arova Flex (1340)  Arova Ultra (1360)  Bluefin Resist (2963)  Nitro-Verdünner 8017 (8017)  Solva-Tint (9035)  Waschverdünner 8501 (8501)</p> <p>Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.</p>

## OVERIGE AANWIJZINGEN

### Houdbaarheid / opslag



Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.  
Bewaar koel, maar vorstvrij.

### Veiligheidstechnische informatie



Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2).

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) inzien.