

Aviva Alpen-Weiß

4095063626

Univerzální barva na stěny do interiéru určená pro kutily a řemeslo.

POPIS PRODUKTU

Obecně

Vodouředitelná bílá interiérová barva vhodná na stěny a stropy s velmi dobrou krycí schopností.

Výrobek neobsahuje aromatické látky, je bez rozpouštědel a změkčovadel.

Zvláštní vlastnosti Zkušební normy

- **ÖNORM EN 13300**
 Oděruodolnost za mokra: Třída 3
 Kontrast (neprůhlednost): třída 2 (při 7 m² / l)
 Vzhled: matný
 Maximální zrnitost: jemná (<100 um)
- **Francouzské nařízení DEVL1104875A** o značení stavebních produktů na emise těkavých škodlivin: A+



Oblasti použití

Pro natírání minerálních podkladů, stěny a stropy v interiéru.





ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Prosím, produkt před použitím rozmíchat.
- Teplota produktu, podkladu a okolního prostoru musí být min. minimálně + 5 C.
- Optimální podmínky pro zpracování se pohybují mezi 15 - 25 °C při relativní vlhkosti vzduchu 40 - 80 %.
- Nenanášejte postupem mokrý do mokrého v jednom kroku.
- Stopy vylepšení (oprav) na ploše závisí na mnoha faktorech a nedá se jim zabránit (BFS-technický list 25)
- Plastoelastické tmely a těsnicí profily nepřetírejte (může dojít k tvorbě trhlin, taktéž k zabarvení nátěru)!
- Znečištění okolních ploch rozstřikem barvy ihned odstranit vodou.

Technika nanášení0–5% H₂O1l
↓↓↓
6–7m²

Postupy nanášení	Natírání	Válečkování	Airless
Tryska (Ø mm)	-	-	0,53 – 0,63
Tryska (Ø mm)	-	-	0,021 – 0,026
Úhel trysky (°)	-	-	50
Tlak (bar)	-	-	150 – 180
Jemnost sítka	-	-	0,2 mm
Ředění	-	-	Voda
Přídavek vody v %	-	-	0 - 5
-			
Spotřeba ml/m ²	ca. 145		ca. 170
Vydatnost na jednu vrstvu (m ² /l) ¹⁾	ca. 7		ca. 6
1) Vydatnost včetně přídavku ředění a ztrát při stříkání			

Forma, povaha a vlhkost podkladu ovlivňují/vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušební nátěru.

Doba schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)



3–4h

Následná úprava	Následná vrstva asi po 3 – 4 hodinách
-----------------	---------------------------------------

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí závisí na tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti.

Nízké teploty a/nebo vysoká vzdušná vlhkost mohou dobu schnutí prodloužit.

Čistění nářadí

Ihned po použití mýdlovou vodou.

Pro odstranění naschlých zbytků laku doporučujeme přípravek ADLER Abbeizer Rote Krähe 8313000300.

PODKLAD**Druh podkladu**

Minerální omítka, sádrová omítka, beton, sádkarton a staré nátěry schopné povrchové úpravy.

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez dělicích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu. Je třeba provést zkoušku vhodnosti nátěru na podklad.

Dodržujte prosím ÖNORM B 2230 část 2.

Viz také VOB, DIN 18363, část C, odstavec 3; Malování a lakování.

Nenosné povrchové úpravy je třeba odstranit.

Příprava podkladu

- Malé trhliny, díry nebo nerovnosti upravit vhodným tmelem.
- Mastné nebo olejové nečistoty důkladně odstranit ADLER Entfetter 80394.
- Pro čisté, nízko savé, suché a nosné podklady se nevyžaduje žádná předpříprava.
- V interiéru ošetřete povrch produktem Aviva Schimmelex 8312000200 bez chlóru nebo produktem Aviva Fungisan 8308000210.

Omítka skupiny P II a P III

Novou omítku nechat bez nátěru vyzrát 3 až 4 týdny. Opravená místa na omítce musí být dobře vyzrálá a suchá. V případě potřeby penetrovat. Na hrubě pórovitých, zvětralých resp. savých plochách upravit základním nátěrem s Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Sádra a vrchní omítka skupiny P IV a P V

Možnou vzniklou sinterovu/spečenou vrstvu zbrousit. Na hrubě pórovitých, zvětralých resp. savých plochách upravit základním nátěrem s Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Sádrokartón

Důkladně odstraňte prach špachtlí. Nanést základní vrstvu s Aviva Tiefengrund WV 4074000200 ředěnou vodou v poměru 1:1.

Betónové plochy

Špinavé usazeniny, separační prostředky nebo nánosy jemného prachu vyčistit mechanicky či vysokotlakým čističem. Na hrubě pórovitých, zvětralých resp. savých plochách upravit základním nátěrem s Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Nosné povrchové úpravy

Matné, nesavé povrchy přímo upravit. Na hrubě pórovitých, zvětralých resp. savých plochách upravit základním nátěrem s Aviva Tiefengrund WV 4074000200. Sklovité nebo hladké povrchy (jako je lak a latexové substráty, slinuté vrstvy) zdrsňit nebo obrousit.

Nesnášenlivost

Důkladně umyjte a naneste Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Nános penetrace Aviva Tiefengrund WV 4074000200! Nesmí po uschnutí vytvořit lesklý film.

Dodržujte pokyny v technickém listu k danému produktu.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Základní nátěr**

viz. příprava podkladu

Nanášení mezivrstvy

Aviva Alpen-Weiß 4095063626
zředěný max. s 5 % vody.

Vrchní nátěr


Aviva Alpine White 4095063626 nezředěný

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ

Velikost balení	9 l a 15 l
Barevné odstíny/stupeň lesku	Bílá 4095063626 Pro zajištění jednotnosti barevného odstínu je třeba na jednu plochu použít pouze materiál se stejným číslem výrobní šarže.
Přídavné produkty	Aviva Tiefengrund WV 4074000200 Aviva Schimmelex chlorfrei 8312000200 Aviva Fungisan 8308000210 ADLER Abbeizer Express 8313000300 ADLER Entfetter 80394

DALŠÍ INFORMACE

Trvanlivost / skladování	Minimálně 2 roky v originálně uzavřených nádobách. Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).
---------------------------------	--



Technická data	Obsah těkavých organických sloučenin (VOC)	EU-mezní hodnota pro (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Aviva Alpen-Weiß obsahuje < 1 g/l VOC.	Aviva Alpen-Weiß
-----------------------	--	--	------------------

GISCODE	BWS20
----------------	-------

Bezpečnostně-technické informace

Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu www.adler-lacke.com.

Recyklovat pouze prázdné nádoby. Zbytky kapalných materiálů mohou být likvidovány jako odpad z nátěrových hmot na bázi vody, sušených zbytků materiálu jako vytvrzených nátěrů nebo domácího odpadu.

Zásadně je třeba zamezit vdechnutí aerosolu z materiálu při nanášení stříkáním. Toto lze zajistit pouze odborným použitím vhodné ochranné dýchací masky (Kombinovaný filtr A2/P2 – EN 141/EN 143).