

Aviva Euromin-Weiß Plus

4053

Objektová Silikátová interiérová farba podľa DIN 18363 pre priemyselné účely

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Biela interiérová farba bez tvorby filmu na báze draslíka s organickými stabilizátormi podľa DIN 18363. Šetrná k životnému prostrediu a odporúčaná z hľadiska stavebnej biológie. Produkt s vynikajúcou krycou schopnosťou je vyrobený bez pridaných rozpúšťadiel, zmäkčovadiel, fogginatívnych látok a konzervačných prostriedkov.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **EN ISO 7783**
Hustota difúzneho toku vodnej pary V: V₁
Priepustnosť vodnej pary (hodnota sd): 0,01 m




- **ÖNORM EN 13300**
Oderuodolnosť za mokra: R- trieda 3
Kontrast (krycia schopnosť): H₁₀-trieda 1 (pri 7 m² /l)
Stupeň lesku: G4 hlboko matná
Maximálna zrnitosť: S1 jemná



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Potvrdené nezávislým skúšobným certifikátom.
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Pre všetky biele nátery stien a stropov vo všetkých vnútorných priestoroch.
Vhodné najmä na minerálne podklady a stabilné silikátové nátery.
Obzvlášť vhodné na plochy objektov.

SPRACOVANIE


Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Vyžaduje sa teplota výrobku, predmetu a miestnosti najmenej +8 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Zabezpečte dobré vetranie, aby sa náter mohol usadiť.
- Náter nanášajte spôsobom „mokré na mokré“ v jednom kroku, aby ste zabránili tvorbe nánosov.
- Označenie opráv na povrchu závisí od mnohých faktorov, a preto sa mu nedá vyhnúť (Technický list BFS 25).

- Plochy natreté štetcom dobre rozotrite a potom po povrchu prejdite valčekom v jednom smere.
- Pri oprave povrchu sa musí použiť materiál rovnakej konzistencie a čísla šarže, ako aj rovnaký nástroj.
- Vhodnosť materiálu na podklad je nutné overiť vytvorením skúšobnej vzorky na originálnom podklade.
- Pri prepracovávaní tesniacich materiálov môže dôjsť k vzniku trhlín a zmene farby náterového materiálu. Vzhľadom na veľký počet tesniacich systémov je potrebné vykonať vlastné testy na posúdenie priľnavosti a výsledkov spracovania v jednotlivých prípadoch.
- Plochy, ktoré nemajú byť natreté, starostlivo zamaskujte. Farebné škvrny okamžite odstráňte vodou.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Technika nanášania

0-5% H₂O

1l
↓
6-7m²

	Airless	Natieranie	Valčekovanie
Tryska Ø (mm)	0,53 - 0,63	-	-
Tryska Ø (palcov)	0,021 - 0,026	-	-
Uhol striekania (°)	50	-	-
Striekací tlak (bar)	150 - 180	-	-
Jemnosť sitka (µm)	200	-	-
Riedenie	Voda		
Prídavok riedidla v %	0 - 5		
Množstvo na nános (ml/m ²)	150 - 175		
Výdatnosť na nános (m ² /l)	6 - 7		

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



12h

Následný náter po	cca 12 hod.
-------------------	-------------

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Čistenie náradia



Ihneď po použití mydlovou vodou.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby alebo laku odporúčame použiť prostriedok Abbeizer Express (8313).

PODKLAD

Druh podkladu

Minerálne podklady (omietka, betón), sadrokartón, stabilné silikátové nátery.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez separačných látok, ako je tuk, vosk, silikón atď., bez prachu a musí byť otestovaný z hľadiska vhodnosti na nanášanie náteru.

Pozrite si, prosím, nasledujúce dokumenty:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Aktuálny BFS technický list

Príprava podkladu

Malé praskliny, diery alebo nerovnosti opravte vhodným tmelom.

Dôkladne odstráňte masťné alebo olejové nečistoty pomocou Entfetter (7233).

Pre čisté, mierne savé, suché a stabilné podklady nie je potrebná žiadna predbežná úprava.

Napadnutie plesňami v interiéri ošetríte Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) alebo Aviva Fungisan (8308).

Omietky z malty skupín P I, P II a P III

Nové omietky nechajte bez ošetrovania 3 až 4 týždne. Lokálne miesta vyspravené omietkou sa musia dobre zviazať a vysušiť. V prípade potreby fluátovať.

Na hrubo pórovité, mierne obrúsené alebo savé povrchy naneste základný náter Aviva Silikat Grundierung (4079) zriedený v pomere 1 : 1 s vodou.

V prípade vysoko nasiakavých a obrúsených omietkových podkladov naneste dve vrstvy Aviva Silikat Grundierung (4079) zriedeného v pomere 1 : 1 s vodou, mokré na mokré.

Sadra a hotové omietky z malty skupín P IV a P V:

Všetky existujúce sintrové vrstvy obrúsiť. Na hrubo pórovité, mierne obrúsené alebo savé povrchy naneste základný náter Aviva Silikat Grundierung (4079) zriedený v pomere 1 : 1 s vodou.

Sadrokartónové dosky (GKP):

Vytmelené miesta obrúsiť a dôkladne odstrániť prach. Základný náter s Aviva Tiefengrund WV (4074) zriedíte v pomere 1 : 1 s vodou. V prípade dosiek so zložkami rozpustnými vo vode, ktoré odfarbujú, je potrebný dodatočný základný náter napr. s Aviva Isolier-Weiß CT (4049).

Betónové povrchy:

Ak sú prítomné nečistoty, separačné prostriedky alebo zrnitá vrstva, očistite ich mechanicky. Na hrubo pórovité, mierne obrúsené alebo savé povrchy naneste základný náter Aviva Silikat Grundierung (4079) zriedený v pomere 1 : 1 s vodou.

Staré nátery:

Odstrániť nenosné staré nátery.

Na hrubo pórovité, mierne obrúsené alebo savé povrchy naneste základný náter Aviva Silikat Grundierung (4079) zriedený v pomere 1 : 1 s vodou.

Hlinené omietky:

Vyčistiť podklad. Je nevyhnutné vykonať skúšobný nános a skontrolovať možné hnedé sfarbenie. Základný náter s Aviva Silikat Grundierung (4079) zriedíte v pomere 1 : 1 s vodou.

Distemperové farby:

Umyte základný náter a naneste ho pomocou Aviva Tiefengrund WV (4074).

Vyhňte sa lesklému vysušeniu Aviva Tiefengrund WV (4074).


POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základná vrstva

Pozri príprava podkladu

Medzivrstva

1 x Aviva Euromin-Weiß Plus (4053) nezriedený alebo zriedený maximálne do 5 unit.gew.-% vody.

Vrchná vrstva	1 x Aviva Euromin-Weiß Plus (4053) neriedené
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosti balenia	9l; 15l
Farebné odtiene/stupne lesku	Štandardné farebné odtiene Weiß (4053050069) Na dosiahnutie rovnomerného farebného odtieňa na jednej ploche používať iba materiál s rovnakou šaržou.
Súvisiace produkty	Aviva Tiefengrund WV (4074) Aviva Silikat Grundierung (4079) Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) Aviva Fungisan (8308) Entfetter (7233) Abbeizer Express (8313) Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.
ĎALŠIE POKYNY	
Trvanlivosť/skladovanie 	Min. 2 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale. Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C). Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.
Technické údaje	Obsah VOC zmesi pripravenej na použitie: limitná hodnota podľa smernice 2004/42/EG pre Aviva Euromin-Weiß Plus (Kat A/a): 30 g/l. Aviva Euromin-Weiß Plus obsahuje max. 0 g/l VOC.
GISCODE	BSW10
Vyhlasenie o obsahu látok podľa VdL-RL 01	Akrylátové disperzie / Vodný sklo s draslíkom / Anorganické biele pigmenty / Povrchová prísada / Zmäčadlá / Voda
Technicko-bezpečnostné údaje 	Na recykláciu zasielajte iba prázdne nádoby. Zvyšky tekutých materiálov zlikvidujte ako odpad z náterových hmôt na báze vody. Zaschnuté zvyšky materiálov je možné zlikvidovať ako vytvrdené farby alebo domáci odpad. Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2). Aviva Euromin-Weiß Plus je silne alkalický. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami. Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk .