

Aviva Home-Weiß Plus

4071

Vysoko kvalitná farba na interiér s funkciou základného náteru pre domáce použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Biela funkčná farba na báze vody s vynikajúcou krycou schopnosťou pre hladké omietky a sadrokartónové dosky v interiéri, ktorú možno použiť priamo bez dodatočného základného náteru. Tento veľmi výdatný a ľahko spracovateľný produkt je bez zápachu a neobsahuje žiadne prísady rozpúšťadiel ani zmäkčovadiel.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **ÖNORM EN 13300**
Oderuodolnosť za mokra: R- trieda 3
Kontrast (krycia schopnosť): H₁₀-trieda 1 (pri 7 m² /l)
Stupeň lesku: G4 hlboko matná
Maximálna zrnitosť: S1 jemná
- **Rakúskej environmentálnej značka (UZ 17)**
Farby a základné nátery na steny na vnútorné použitie bez obsahu biocídov, aktívnych zložiek na ochranu filmu, s nízkym obsahom VOC látok
- **Registrované v Baubook**
Produkt zodpovedá požiadavkám podľa databázy materiálov pre udržateľné a ekologické stavebníctvo Baubook.
- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia




Pre všetky biele nátery stien a stropov vo všetkých vnútorných priestoroch. Obzvlášť vhodná ako prvý náter.

Obzvlášť vhodný pre suchú stavbu, sadrokartón, hladkú omietku a betón.

SPRACOVANIE


Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota materiálu, podkladu a okolia pri aplikácii musí dosahovať minimálne +5 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Náter nanášajte spôsobom „mokré na mokré“ v jednom kroku, aby ste zabránili tvorbe nánosov.

- Označenie opráv na povrchu závisí od mnohých faktorov, a preto sa mu nedá vyhnúť (Technický list BFS 25).
- Nepretierajte trvalo elastické škárovacie tmely a tesniace profily (môže to viesť k praskaniu alebo zmene farby laku)!
- Plochy natreté štetcom dobre rozotrite a potom po povrchu prejdite valčekom v jednom smere.
- Pri oprave povrchu sa musí použiť materiál rovnakej konzistencie a čísla šarže, ako aj rovnaký nástroj.
- Plochy, ktoré nemajú byť natreté, starostlivo zamaskujte. Farebné škvrny okamžite odstráňte vodou.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Technika nanášania

0-5% H₂O

1l
↓
6-7m²

	Airless s podporou vzduchu (Airmix®, Aircoat atď.)	Natieranie	Valčekovanie
Tryska Ø (mm)	0,53 - 0,63		-
Tryska Ø (palcov)	0,021 - 0,026		-
Uhol striekania (°)	50		-
Striekací tlak (bar)	150 - 180		-
Jemnosť sitka (µm)	200		-
Riedenie	Voda		
Prídavok riedidla v %	0 - 5		
Množstvo na nános (ml/m ²)	145 - 170		
Výdatnosť na nános (m ² /l)	6 - 7		

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)


3-4h

Následný náter po	cca 3 - 4 hod.
-------------------	----------------

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Čistenie náradia



Ihneď po použití mydlovou vodou.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby alebo laku odporúčame použiť prostriedok Abbeizer Express (8313).

PODKLAD

Druh podkladu

Na nasiakavé minerálne podklady, ako sú omietky, betón, potery atď. a sádkokartónové materiály, ako aj na nasiakavé, dobre držiace staré nátery.

Vlastnosti podkladu	<p>Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez separačných látok, ako je tuk, vosk, silikón atď., bez prachu a musí byť otestovaný z hľadiska vhodnosti na nanášanie náteru.</p> <p>Odstrániť nenosné staré nátery.</p> <p>Pri komerčnom použití je potrebné dodržiavať príslušné normy alebo VOB.</p>
Príprava podkladu	<p>Malé praskliny, diery alebo nerovnosti opravte vhodným tmelom.</p> <p>Dôkladne odstráňte mastné alebo olejové nečistoty pomocou Clean Multi-Entfetter (7233).</p> <p>Pre čisté, mierne savé, suché a stabilné podklady nie je potrebná žiadna predbežná úprava.</p> <p>Napadnutie plesňami v interiéri ošetríte Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) alebo Aviva Fungisan (8308).</p> <p>Omietky z malty skupín P II a P III:</p> <p>Nové omietky nechajte bez ošetrovania 3 až 4 týždne. Lokálne miesta vyspravené omietkou sa musia dobre zviazať a vysušiť.</p> <p>Sadra a hotové omietky z malty skupín P IV a P V:</p> <p>Všetky existujúce sintrové vrstvy obrúsiť.</p> <p>Sadrokartónové dosky (GKP):</p> <p>Vytmelené miesta obrúsiť a dôkladne odstrániť prach. Vyplnenie škár sa musí vykonať podľa ÖNORM B 3415 alebo DIN 18181 minimálne na úrovni kvality 2.</p> <p>Betónové povrchy:</p> <p>Ak sú prítomné nečistoty, separačné prostriedky alebo zrnitá vrstva, očistite ich mechanicky.</p> <p>Nosné nátery:</p> <p>Priamo prelakujte matné, mierne savé nátery.</p> <p>Lúhovanie, zdršňovanie alebo brúsenie lesklých alebo hladkých podkladov (ako sú lakované a latexové podklady, spekané vrstvy)</p> <p>Distemperové farby:</p> <p>Dôkladne umyte a naneste základný náter Aviva Tiefengrund WV (4074) zriedený vodou v pomere 1:1.</p> <p>Vyhňte sa lesklému vysušeniu Aviva Tiefengrund WV (4074).</p>
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
Základná vrstva	Pozri príprava podkladu
Medzivrstva	1 x Aviva Home-Weiß Plus (4071) nezriedený alebo zriedený maximálne do 5 Hmotnosť/objem v % vody.
Vrchná vrstva	1 x Aviva Home-Weiß Plus (4071) neriedené
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosti balenia	3 l, 9 l, 15 l
Farebné odtiene/stupne lesku	<p>Štandardné farebné odtiene Weiß (4071050065)</p> <p>Na dosiahnutie rovnomerného farebného odtieňa na jednej ploche používať iba materiál s rovnakou šaržou.</p>

Súvisiace produkty

Aviva Tiefengrund WV (4074)
Aviva Schimmelex chlorfrei (8312)
Aviva Fungisan (8308)
Abbeizer Express (8313)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 2 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technické údaje

Obsah VOC zmesi pripravenej na použitie: limitná hodnota podľa smernice 2004/42/EG pre Aviva Home-Weiß Plus (Kat A/a): 30 g/l.
Aviva Home-Weiß Plus obsahuje max. 1 g/l VOC.

GISCODE

BSW20

**Vyhlasenie o obsahu látok
podľa VdL-RL 01**

Styrén akrylátová disperzia / Anorganické biele a farebné pigmenty / Minerálne plnivá / Voda / Reologické prísady / Konzervačné prostriedky používané počas skladovania

Technicko-bezpečnostné údaje

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.

Na recykláciu zasielajte iba prázdne nádoby. Zvyšky tekutých materiálov zlikvidujte ako odpad z náterových hmôt na báze vody. Zaschnuté zvyšky materiálov je možné zlikvidovať ako vytvrdené farby alebo domáci odpad.

Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochranej masky (kombinovaný filter A2/P2).