

Aviva Silikat Grundierung

4079

Koncentrát na přípravu základní penetrace a ředidlo na bázi silikátu pro domácí a řemeslné zpracování

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Koncentrovaný základní nátěr na bázi silikátu a vody pro základní nátěry na porézní, savé, lehce zvětralé minerální podklady a jako ředidlo pro silikátové barvy Aviva. Zpevňuje zvětralé nebo lehce zkrídovatělé podklady a vyrovnává silně nebo různě savé podklady. Produkt je bez zápachu a vyznačuje se velmi dobrou penetrací a vysokou propustností vodní páry.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Pro savé, pískové a lehce křídové minerální podklady, jako je vápno, vápenný cement, cementová omítka, přírodní kámen, vápenný pálený cihlový zdivo, cihlové zdivo, staré silikátové a minerální nátěry v interiéru i exteriéru.

Ředidlo do silikátových barev Aviva

Obzvlášť vhodný v oblasti památkově chráněných budov.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Prosím před použitím produkt pečlivě promíchejte nebo protřepejte.
- Je vyžadována teplota výrobku, objektu a místnosti nejméně +8 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.
- Nanášejte nejlépe štětcem nebo kartáčem
- Na běžně savé podklady aplikujte zředěné 1:1 vodou, vysoce savé podklady nezředěné. V případě vysoce nasákavých a pískových omítkových podkladů je vhodné druhý nátěr provádět metodou mokrého do mokrého.
- Je nutné zabránit vyschnutí do lesku.
- Aviva Silikat Grundierung musí mít schopnost proniknout hluboko do podkladu.
- Plochy, které nemají být natřeny, pečlivě zamaskujte. Stříkance barvy okamžitě odstraňte vodou.

- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek. Odchytky a změny v postupu zpracování mohou vést ke tvorbě defektů v lakovém filmu, snížení přilnavosti a barevné stálosti a ke snížení odolnosti vůči povětrnostním vlivům.

Technika nanášení

1:1 H₂O1L
↓
8 m²100 -
150 ml
↓
1 m²

	Natírání
Ředidlo	Voda
Přídavek ředidla (%)	max. 100
Spotřeba na jednu vrstvu (ml/m²)	100 - 150
Vydatnost na jednu vrstvu (m²/l)	8* 16**

* neředěný

** ředěný

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



8-10h

Přelakování po:

cca 8 - 10 hod.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Zamezte přímým slunečním paprskům při nanášení!

Čištění pracovních nástrojů



Okamžitě po použití očištěte vodou.

PODKLAD

Druh podkladu

Na savé, zvětralé nebo slabě zkřídovatělé minerální podklady, jako je vápno, vápenný cement, cementová omítka, přírodní kámen, cihlové zdivo, i na pevně držící staré silikátové a minerální nátěry

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Dodržujte prosím:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Aktuální BFS technický list

Příprava podkladu	U čistých, suchých a nosných podkladů není nutná žádná příprava podkladu. Odstraňte nesoudržné staré nátěry. Drobné praskliny, díry nebo nerovnosti opravte vhodným tmelem. Vytmelená místa obruste a důkladně odstraňte prach. Čerstvé omítky, beton a potěry nechte vytvrdnout alespoň po dobu 4 týdnů. Lokálně vyspravená místa v omítce V případě potřeby proveďte fluataci. V případě usazených nečistot, odlučujících se částic nebo drolivých zrnitých vrstev očistěte mechanicky nebo vysokotlakým čištěním vodou (v souladu s právními předpisy). Důkladně odstraňte mastné a olejové nečistoty přípravkem Entfetter (7233). Řasy, zelený povlak nebo plísně v exteriéru odstraňte produktem Aviva Fungisan (8308).
SYSTÉMOVÁ SKLADBA	
Základování	1 x Aviva Silikat Grundierung (4079)
Mezivrstva nebo vrchní vrstva	Aviva Tirokat-Color (4087) Aviva Tiromin-Weiß Plus (4051) Aviva Euromin-Weiß (4068) Aviva Euromin-Weiß (4068) Aviva FM Alpen-Silikat (4047) Mineralfarbe (4090) Kellerraumfarbe (4091)
POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ	
Velikosti balení	1 l; 5 l; 10 l
Barevné odstíny	Standardní odstíny: Farblos (4079000200)
Související produkty	Abbeizer Express (8313) Aviva Fungisan (8308) Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) Entfetter (7233) Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.
DALŠÍ POKYNY	
Životnost / skladování  	Min. 2 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu. Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C). Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.
Technická data	Obsah těkavých organických látek (VOC): Limitní hodnota dle směrnice 2004/42/ES pro Aviva Silikat Grundierung (Kat A/h): 30 g/l. Aviva Silikat Grundierung obsahuje max. 210 g/l VOC.
GIS KÓD	BSW40
Prohlášení o obsahu látek podle VdL-RL 01	Voda / Akrylátové disperze / Křemičitan sodný / Additive

Bezpečnostně technické údaje



K recyklaci zasílejte pouze prázdné nádoby. Zbytky tekutých materiálů zlikvidujte jako odpad z nátěrových hmot na vodou ředitelné bázi. Zaschlé zbytky materiálů lze zlikvidovat jako vytvrzené barvy nebo domácí odpad.

Aviva Silikat Grundierung je silně alkalický.

Zamezte styku s kůží a očima.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na **www.lakyadler.cz**.
