

Aviva Silikat Grundierung

4079

Koncentrat podkładowy oraz środek do rozcieńczania na bazie krzemianu dedykowany dla DIY i dla rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Wodorozcieńczalny koncentrat podkładowy na bazie krzemianu do gruntowania porowatych, chłonnych, lekko pyłących podłoży mineralnych, a także stosowany jako środek rozcieńczający do farb silikatowych Aviva. Wzmacnia pyłące lub lekko kredowe podłoża i wyrównuje podłoża o silnej lub różnej chłonności. Produkt jest bezwonny i charakteryzuje się bardzo dobrą zdolnością wnikania oraz wysoką przepuszczalnością pary wodnej.

Szczególne właściwości i normy badań



- **Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania



Do chłonnych, pyłących jak również lekko kredowych podłoży mineralnych, takich jak wapno, cement wapienny, tynk cementowy, kamień naturalny, cegła silikatowa, mur ceglany, stare krzemianowe i mineralne powłoki we wnętrzach i na zewnątrz.

Środek rozcieńczający do farb silikatowych Aviva.

Nadaje się szczególnie do budynków zabytkowych.

STOSOWANIE


Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem należy dobrze wymieszać lub dobrze wstrząsnąć produkt.
- Wymagana jest temperatura produktu, obiektu i pomieszczenia wynosząca co najmniej + 8°C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- Aplikacja najlepiej za pomocą pędzla lub szczotki.
- W przypadku podłoży o normalnej chłonności produkt rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1, w przypadku podłoży o dużej chłonności nakładać produkt bez rozcieńczania. W przypadku mocno wsiąkliwych i piaszczystych podłoży tynkowych ewentualne pomalować dwukrotnie mokre-na-mokre.
- Nie należy dopuszczać do powstawania błyszczących miejsc podczas wysychania.
- Aviva Silikat Grundierung musi mieć możliwość głębokiego wnikania w podłoże.

- Obszary, które nie mają być pokrywane, starannie przykryć i okleić. Rozpryski farby należy natychmiast usuwać wodą.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy. Niestosowanie się do powyższego prowadzi do powstawania wad powłoki i problemów z przyczepnością, jak również pogorszenia odporności na czynniki atmosferyczne i stabilności koloru.

Technika nanoszenia



	Pędzel
Rozcieńczalnik	Woda
Dodatek rozcieńczalnika w %	max. 100
Ilość наносzona jednorazowo (ml/m ²)	100 - 150
Wydajność na jedno naniesienie (m ² /l)	8* 16**

* nierozcieńczony

** rozcieńczony

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Kolejna warstwa	ok. 8 - 10 godz.
-----------------	------------------

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia uzależniony jest od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

Należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych!

Czyszczenie narzędzi



Czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

PODŁOŻE

Rodzaj podłoża

Do chłonnych, pyłących bądź lekko kredowych podłoży mineralnych, takich jak wapno, cement wapienny, tynk cementowy, kamień naturalny, mur ceglany, jak również do starych, krzemianowych i mineralnych powłok malarskich o dobrej przyczepności.

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność takich, jak tłuszcze, woski, silikon, żywica itp. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Prosimy przestrzegać powiązanych dokumentów:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Aktualne karty BFS

Przygotowanie podłoża	W przypadku czystych, suchych i nośnych podłoży nie jest konieczna obróbka wstępna. Usunąć stare powłoki w złym stanie. Małe pęknięcia, otwory lub nierówności należy wyrównać odpowiednią szpachlą. Zeszlifować zadziory szpachlówki i dokładnie odpylić. Świeży tynk, beton i jastrychy należy pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 4 tygodnie. Miejsca po czyszczeniu muszą być dobrze związane i wyschnięte. W razie potrzeby fluatować. W przypadku zalegających zanieczyszczeń, substancji obniżających przyczepność lub warstw pyłących należy wyczyścić mechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem (przestrzegając przepisów prawnych). Zanieczyszczenia z tłuszczu i oleju usunąć dokładnie za pomocą odtłuszczacza Entfetter (7233). Na miejsca pokryte przez glony, zielony osad lub pleśń nanieść produkt Aviva Fungisan (8308).
BUDOWA POWŁOKI	
Podkład	1 x Aviva Silikat Grundierung (4079)
Międzywarstwa bądź warstwa nawierzchniowa	Aviva Tirokat-Color (4087) Aviva Tiromin-Weiß Plus (4051) Aviva Tiromin-Color (4066) Aviva Euromin-Weiß (4068) Aviva FM Alpen-Silikat (4047) Mineralfarbe (4090) Kellerraumfarbe (4091)
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA	
Wielkości opakowań	1 l, 5 l, 10 l
Odcienie barwy	Kolor(y) standardowy(e): Farblos (4079000200)
Produkty dodatkowe	Abbeizer Express (8313) Aviva Fungisan (8308) Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) Entfetter (7233) Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.
POZOSTAŁE INFORMACJE	
Trwałość / przechowywanie  	Minimum 2 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C). Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.
Dane techniczne	Zawartość LZO gotowej do użycia mieszaniny: wartość graniczna według dyrektywy 2004/42/EG dla Aviva Silikat Grundierung (kat A/h): 30 g/l. Aviva Silikat Grundierung zawiera maksymalnie 210 g/l LZO.
GISCODE	BSW40

**Deklaracja składników zgodnie
z wytycznymi VdL-RL 01**

Woda / Dyspersje akrylanowe / Krzemian sodu / Additive

Dane BHP

Do recyklingu należy oddawać tylko puste pojemniki, pozostałości materiałów płynnych można utylizować jako odpady farb wodnych, wyschnięte pozostałości materiałów jako farby utwardzone lub odpadki domowe.

Aviva Silikat Grundierung jest silnie zasadowy.

Unikać kontaktu z oczami i skórą.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony **www.adler-lakiery.pl**
