

Aviva Silikat Grundierung

4079

Koncentrát na prípravu základného penetračného náteru a riedidlo na báze silikátu pre domáce a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Koncentrovaný silikátový a vodou riediteľný základný náter na základné nátery poréznych, absorpčných, mierne zvlnených minerálnych podkladov a ako riedidlo pre silikátové farby Aviva. Posilňuje zvlnené alebo mierne kriedové podklady a vyrovnáva vysoko alebo nerovnomerne absorpčné podklady. Produkt je bez zápachu, má veľmi dobrú penetráciu a vysokú priepustnosť vodnej pary.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**

Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Na savé, zvetralé a mierne kriedovité minerálne podklady ako vápno, vápenný cement, cementová omietka, prírodný kameň, vápennopiesková tehla, tehlové murivo, staré silikátové a minerálne farby v interiéroch aj exteriéroch

Riedidlo pre silikátové farby Aviva.

Obzvlášť vhodné pre oblasť pamiatkovo chránených budov.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím výrobok dobre premiešajte alebo pretrepte.
- Vyžaduje sa teplota výrobku, predmetu a miestnosti najmenej +8 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Nanášať najlepšie štetcom alebo kefou
- Na bežne nasiakavé podklady použiť zriedené vodou v pomere 1:1, pri silne nasiakavých podkladoch spracovávať bez riedenia V prípade vysoko nasiakavých a pieskovitých omietkových podkladov, ak je to potrebné, pretrieť dvakrát mokré do mokrého.
- Je nevyhnutné vyhnúť sa lesklému vysušeniu.
- Aviva Silikat Grundierung musí byť schopný preniknúť hlboko do podkladu.
- Plochy, ktoré nemajú byť natreté, starostlivo zamaskujte. Farebné škvrny okamžite odstráňte vodou.

- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť. Odchýlky a zmeny v postupe spracovania môžu viesť k tvorbe defektov v lakovom filme, zníženiu príľnavosti a farebnej stálosti a k zníženiu odolnosti voči poveternostným vplyvom.

Technika nanášania

1:1 H₂O8 m²100 - 150 ml
↓
1 m²

	Natieranie
Riedenie	Voda
Množstvo na nános (ml/m ²)	100 - 150
Výdatnosť na nános (m ² /l)	8* 16**

* neriedení

** zriedení

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



8-10h

Následný náter po

cca 8 - 10 hod.

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

Čistenie náradia



Ihneď po použití vyčistite vodou.

PODKLAD

Druh podkladu

Na nasiakavé, zvetralé alebo mierne kriedovité minerálne podklady, ako je vápno, vápenný cement, cementová omietka, prírodný kameň, tehlové murivo, ako aj na pevne držiace staré silikátové a minerálne nátery.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez separačných látok, ako je tuk, vosk, silikón atď., bez prachu a musí byť otestovaný z hľadiska vhodnosti na nanášanie náteru.

Pozrite si, prosím, nasledujúce dokumenty:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Aktuálny BFS technický list

Príprava podkladu	Pri čistých, slabo nasiakavých, suchých a nosných podkladoch sa nevyžaduje žiadna úprava povrchu. Odstrániť nenosné staré nátery. Malé praskliny, diery alebo nerovnosti opravte vhodným tmelom. Vytmelené miesta obrúsiť a dôkladne odstrániť prach. Čerstvú omietku, betón a poter nechať preschnúť najmenej 4 týždňov. Lokálne miesta vyspravené omietkou sa musia dobre zviazať a vysušiť. V prípade potreby fluátovať. Usadenú špinu, oddeľujúce substancie alebo rozdrobený podklad očistiť mechanicky alebo pomocou vysokotlakového čistenia (za dodržania zákonných predpisov). Dôkladne odstráňte masťné alebo olejové nečistoty pomocou Entfetter (7233). Riasy, zelený povlak alebo plesne v exteriéri odstráňte produktom Aviva Fungisan (8308).
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
Základná vrstva	1 x Aviva Silikat Grundierung (4079)
Medzi vrstva, resp. vrchná vrstva	Aviva FM Alpen-Silikat (4047) Aviva Tiromin-Weiß Plus (4051) Aviva Tiromin-Color (4066) Aviva Euromin-Weiß (4068) Aviva FM Alpen-Silikat (4047) Mineralfarbe (4090) Kellerraumfarbe (4091)
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosti balenia	1 l, 5 l, 10 l
Farebné odtiene	Štandardné farebné odtiene Farblos (4079000200)
Súvisiace produkty	Abbeizer Express (8313) Aviva Fungisan (8308) Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) Entfetter (7233) Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.
ĎALŠIE POKYNY	
Trvanlivosť/skladovanie  	Min. 2 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale. Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C). Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.
Technické údaje	Obsah VOC zmesi pripravenej na použitie: limitná hodnota podľa smernice 2004/42/EG pre Aviva Silikat Grundierung (Kat A/h): 30 g/l. Aviva Silikat Grundierung obsahuje max. 210 g/l VOC.
GISCODE	BSW40

**Vyhlásenie o obsahu látok
podľa VdL-RL 01**

Voda / Akrylátové disperzie / Kremičitan sodný / Additive

Technicko-bezpečnostné údaje

Na recykláciu zasielajte iba prázdne nádoby. Zvyšky tekutých materiálov zlikvidujte ako odpad z náterových hmôt na báze vody. Zaschnuté zvyšky materiálov je možné zlikvidovať ako vytvrdené farby alebo domáci odpad.

Aviva Silikat Grundierung je silne alkalický.

Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.
