

Aviva Terra Ultra-Weiß SD

4003

Prémiová interiérová farba bez konzervačných látok s technológiou Smart-Dry pre domáce majstrovanie a komerčné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Vysoko kvalitná, čisto biela, priedušná farba na steny s technológiou Smart-Dry pre nanášanie bez šmúh na steny a stropy v interiéri. Veľmi dobrá opraviteľnosť a vynikajúca krycia schopnosť s jedným náterom. Tento veľmi výdatný a ľahko spracovateľný produkt je bez zápachu a neobsahuje žiadne pridané konzervačné látky, rozpúšťadlá ani zmäkčovadlá. Výroba šetriaca zdroje, pretože potrebné fosilne suroviny sú nahradené obnoviteľnými surovinami.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **Norma ÖNORM EN 1062-1**
Vysoko priepustný pre vodné pary, zodpovedá triede V₁
- **ÖNORM EN 13300**
(skúška bez riedenia)
Odolnosť proti oderu za mokra: R-trieda 1
Výdatnosť: H₁₀-trieda 1 (pri 8 m²/l)
Lesk: G4 hlboko matný
Maximálna veľkosť zrna: S1 jemný
- **Registrované v Baubook**
Produkt zodpovedá požiadavkám podľa databázy materiálov pre udržateľné a ekologické stavebníctvo Baubook.
- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+


Oblasti použitia



Pre všetky biele nátery stien a stropov vo všetkých vnútorných priestoroch. Vhodné najmä pre obývacie izby, spálne, detské izby, kancelárie, nemocnice, zdravotné strediská, školy atď., ktoré je potrebné rýchlo znovu obsadiť.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota materiálu, podkladu a okolia pri aplikácii musí dosahovať minimálne +5 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Náter nanášajte spôsobom „mokrý na mokrý“ v jednom kroku, aby ste zabránili tvorbe nánosov.

- Označenie opráv na povrchu závisí od mnohých faktorov, a preto sa mu nedá vyhnúť (Technický list BFS 25).
- Pri prepracovávaní tesniacich materiálov môže dôjsť k vzniku trhlín a zmene farby náterového materiálu. Vzhľadom na veľký počet tesniacich systémov je potrebné vykonať vlastné testy na posúdenie priľnavosti a výsledkov spracovania v jednotlivých prípadoch.
- Vďaka vysokej krycej schopnosti zvyčajne stačí jedna vrstva, najmä pri renováciách.
- Vzhľadom na zloženie výrobku bez konzervačných látok sa na spracovanie odporúča čisté náradie, voda a samostatná nádoba, pretože inak sa výrazne skráti trvanlivosť zvyšného množstva.
- Plochy, ktoré nemajú byť natreté, starostlivo zamaskujte.
- Farebné škvrny okamžite odstráňte vodou.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Technika nanášania

0-5% H₂O

1l
↓
7-8 m²

	Airless s podporou vzduchu (Airmix®, Aircoat atď.)	Natieranie	Valčkovanie
Tryska Ø (mm)	0,53 - 0,63		-
Tryska Ø (palcov)	0,021 - 0,026		-
Uhol striekania (°)	50		-
Striekací tlak (bar)	150 - 180		-
Jemnosť sitka (µm)	200		-
Riedenie	Voda		
Prídavok riedidla v %	0 - 5		
Množstvo na nános (ml/m ²)	125 - 145		
Výdatnosť na nános (m ² /l)	7 - 8		

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)

3-4 h

Následný náter po	cca 3 - 4 hod.
-------------------	----------------

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.


Čistenie náradia



Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby alebo laku odporúčame použiť prostriedok Abbeizer Express (8313).

PODKLAD	
Druh podkladu	Na nasiakavé minerálne podklady, ako sú omietky, betón, potery atď. a sádrokartónové materiály, ako aj na nasiakavé, dobre držiace staré nátery.
Vlastnosti podkladu	Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez separačných látok, ako je tuk, vosk, silikón atď., bez prachu a musí byť otestovaný z hľadiska vhodnosti na nanášanie náteru. Odstrániť nenosné staré nátery. Pozrite si, prosím, nasledujúce dokumenty: • ÖNORM B 2230-2 • ÖNORM B 3430-1 • DIN 18363 • Aktuálny BFS technický list
Príprava podkladu	Malé praskliny, diery alebo nerovnosti opravte vhodným tmelom. Dôkladne odstráňte masťné alebo olejové nečistoty pomocou Entfetter (7233). Pre čisté, mierne savé, suché a stabilné podklady nie je potrebná žiadna predbežná úprava. Napadnutie plesňami v interiéri ošetríte Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) alebo Aviva Fungisan (8308). Omietky z malty skupín P II a P III: Nové omietky nechajte bez ošetrovania 3 až 4 týždne. Lokálne miesta vyspravené omietkou sa musia dobre zviazať a vysušiť. V prípade potreby fluátovať. Na hrubo pórovité, mierne obrúsené alebo savé povrchy naneste základný náter Aviva Tiefengrund WV (4074). Sadra a hotové omietky z malty skupín P IV a P V: Všetky existujúce sintrové vrstvy obrúsiť. Na hrubo pórovité, mierne obrúsené alebo savé povrchy naneste základný náter Aviva Tiefengrund WV (4074). Sádrokartónové dosky (GKP): Vytmelené miesta obrúsiť a dôkladne odstrániť prach. Základný náter s Aviva Tiefengrund WV (4074) zriedíte v pomere 1: 1 s vodou. V prípade dosiek so zložkami rozpustnými vo vode, ktoré odfarbujú, je potrebný dodatočný základný náter napr. s Aviva Isolier-Weiß CT (4049). Dodržiavajte technický list BFS č. 12. Betónové povrchy: Usadenú špinu, oddeľujúce substancie alebo rozdrobený podklad očistiť mechanicky alebo pomocou vysokotlakového čistenia (za dodržania zákonných predpisov). Na hrubo pórovité, mierne obrúsené alebo savé povrchy naneste základný náter Aviva Tiefengrund WV (4074). Nosné nátery: Priamo prelakujte matné, mierne savé nátery. Na hrubo pórovité, mierne obrúsené alebo savé povrchy naneste základný náter Aviva Tiefengrund WV (4074). Lúhovanie, zdršňovanie alebo brúsenie lesklých alebo hladkých podkladov (ako sú lakované a latexové podklady, spekané vrstvy) Distemperové farby: Umyte základný náter a naneste ho pomocou Aviva Tiefengrund WV (4074). Vyhňte sa lesklému vysušeniu Aviva Tiefengrund WV (4074).

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
Základná vrstva	Pozri príprava podkladu
Medzivrstva	V prípade potreby: 1 x Aviva Terra Ultra-Weiß SD (4003) nezriedený alebo zriedený maximálne do 5 unit.gew.-% vody.
Vrchná vrstva	1 x Aviva Terra Ultra-Weiß SD (4003) nezriedený alebo zriedený maximálne do 5 unit.gew.-% vody.
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosti balenia	1 l, 3 l, 9 l, 15 l
Farebné odtiene/stupne lesku	Štandardné farebné odtiene Weiß (4003050063) Na dosiahnutie rovnomerného farebného odtieňa na jednej ploche používať iba materiál s rovnakou šaržou.
Súvisiace produkty	Abbeizer Express (8313) Aviva Fungisan (8308) Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) Aviva Tiefengrund WV (4074) Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.
ĎALŠIE POKYNY	
Trvanlivosť/skladovanie 	Min. 2 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale. Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C). Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.
Technické údaje	Obsah VOC: Hraničná hodnota EÚ pre Aviva Terra Ultra-Weiß SD (Cat A/a): 30 g/l. Aviva Terra Ultra-Weiß SD obsahuje < 1 g/l VOC.
Vyhlásenie o obsahu látok podľa VdL-RL 01	Akrylátové disperzie / Anorganické biele a farebné pigmenty / Voda / Povrchová prísada / Reologické prísady / Prísady pre rozhranie
GISCODE	BSW10
Technicko-bezpečnostné údaje 	Pri spracovaní produktov s nízkym obsahom znečisťujúcich látok je potrebné dodržiavať obvyklé ochranné opatrenia. Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2). V prípade rizika postriekania používajte ochranné okuliare. V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára! Počas spracovania a sušenia zabezpečte dobré vetranie. Pri aplikácii nejedzte, nepite a nefajčite. Zabráňte úniku do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Na recykláciu zasielajte iba prázdne nádoby. Zvyšky tekutých materiálov zlikvidujte ako odpad z náterových hmôt na báze vody. Zaschnuté zvyšky materiálov je možné zlikvidovať ako vytvrdené farby alebo domáci odpad.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.
