

Aviva Ultra-Color

4060000015ff

Tónovacia, prémiová disperzná interiérová farba pre DIY (domácich majstrov) a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Popis

Tónovacia, zmatňujúca farba do obytných miestností na báze vody na prvotriedne steny a krycie nátery v interiéri. Optimálna opraviteľnosť a výborná krycia schopnosť jediným náterom.

Vysoko výdatný a ľahko spracovateľný produkt kryje vynikajúco, s neutrálnou vôňou, bez prídavku rozpúšťadiel a zmäkčovadiel

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy



- Vysoká difúznosť podľa **DIN EN 52615**
- ÖNORM EN 13300**
Oderudolnosť za mokra: trieda 1-2 (závislý od farebného odtieňa)
Stupeň lesku: hlboko matná
Maximálna zrnitosť: jemná (< 100 µm)
- Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlív: A+

Oblasti použitia



Pre všetky farebné steny a stropy v celom interiéri. Obzvlášť vhodná pre obývacie miestnosti, spálne, detské izby, kancelárie, nemocnice, liečebné domy, školy, atď, miesta, ktoré musia byť rýchlo znova natreté.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie




- Produkt pred použitím premiešať.
- Nespracovávať pri teplote nižšej ako + 8 °C a/alebo relatívnej vzdušnej vlhkosti >80%.
- Nepoužívať postup „mokrý do mokrého“ v jednom kroku.
- Stopy vylepšení (opráv) na ploche závisia od mnohých faktorov a nedá sa im zabrániť (BFS-technický list 25)
- Pružný tmel a tesniace profily nepretierať. (Môže dôjsť k tvorbe trhlín, resp. dôjsť k sfarbeniu náteru)!
- Farbou znečistené miesta ihneď očistiť vodou

Spôsob nanášania



Spôsob nanášania	Natieranie	Valčekovanie	Airless s podporou vzduchu (Airmax, Aircoat, atď.)
Tryska (Ø mm)	-	-	0,53 – 0,63




Tryska (ø inch)	-	-	0,021 – 0,026
Uhol trysky (°)	-	-	50
Tlak pri striekaní (bar)	-	-	150 - 180
Jemnosť sitka	-	-	0,2 mm
Riedenie	voda		
Prídavok riedenia v %	max. 5		
Spotreba ml/m²	cca 125 - 145	cca 145	
Výdatnosť na nános (m²/l) ¹⁾	cca 7 - 8	cca 7	
¹⁾ Výdatnosť vrátane prídavku riedenia a strát pri striekaní			

Forma, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel.vl.vzduchu)



Následná povrchová úprava	po cca 3 - 4 hod.
---------------------------	-------------------

Uvedené údaje sú smerodajné. Rýchlosť schnutia závisí od podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť môžu predĺžiť čas schnutia.

Čistenie náradia



Ihneď po použití mydlovou vodou.

Zaschnuté zvyšky laku odstrániť s ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

PODKLAD

Druhy podkladu

Minerálne omietky, sadrové omietky, betón, sadrokartón a staré nátery schopné povrchovej úpravy.

Vlastnosť podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií, ako aj odskúšaný nosnosť a vhodnosť povrchovej úpravy.

Prosím, dodržujte normu ÖNORM B 2230 časť 2.

Vid' aj VOP, DIN 18363, časť C, odsek 3; maliarske a lakovacie práce.

Nie nosné povrchové úpravy je potrebné odstrániť.

Príprava podkladu

- Malé trhliny, diery alebo nerovnosti upraviť vhodným tmelom.
- Mastné alebo olejové nečistoty dôkladne odstrániť s ADLER Entfetter 80394.
- Pre čisté, nízko savé, suché a nosné podklady sa nevyžaduje žiadna predpríprava.
- Miesta napadnuté plesňou ošetriť s Aviva Schimmelex 8309000200 alebo s Aviva Fungisan 8308000210.

Omietky skupiny P II a P III

Novú omietku nechať neopracovanú stáť 3 až 4 týždne.

Omietkou opravené miesta musia byť dobre naviazané a vysušené. Podľa potreby fluátovať.

Na hrubo pórovitých, ľahko pieskových resp. savých plochách upraviť základným náterom s Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Sadra a vrchná omietka skupiny P IV a P V

Možnú vniknutú sinterovú / spečenú vrstvu zbrúsiť.

Hrubo pórovité, ľahko pieskové resp. savé plochy upraviť s Aviva Tiefengrund WV 4074000200..

Sadrokartón

Tmelenia (nerovnosti) zbrúsiť.

Naniesť základnú vrstvu s Aviva Tiefengrund WV 4074000200 riedenú vodou v pomere 1:1.

Betónové plochy

Špinavé usadeniny, separačné prostriedky alebo nánosy zomletého zrna vyčistiť mechanicky.

Hrubo pórovité, ľahko pieskové resp. savé plochy upraviť s Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Nosné povrchové úpravy

Matné, ľahko savé povrchové úpravy priamo upraviť.

Hrubo pórovité, ľahko pieskové resp. savé plochy upraviť s Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Lesklé alebo hladké podklady (ako lakované a latexové podklady, sinterové vrstvy) alkalizovať, zdrsniť alebo zbrúsiť.

Glejové farby

Dôkladne umyť a základovať s Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Zabrániť lesklému zaschnutiu Aviva Tiefengrund WV 4074000200!

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Základovanie**

Vid' príprava podkladu

Medzivrstva

Aviva Ultra-Color 4060000015ff
zriedený s max 5 % vody.

Vrchná vrstva

Aviva Ultra-Color 4060000015ff neriedený

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosť balenia**

1 l, 3 l, 9 l, 15 l

Farebné odtiene/škála lesku
Color4You

Farebné odtiene sú miešateľné pomocou miešacieho systému **ADLER Farbmischsystem Color4you**.

Báza W15 4063000015

Báza W30 4063000030

Báza žltá 4060050087

Báza červená 4060050088


- Aby sa zabezpečila zhoda farebného odtieňa, používať len materiál s rovnakým číslom šarže na jednej ploche.
- Na posúdenie výsledného farebného odtieňa so zvoleným spôsobom náteru sa odporúča vyhotoviť farebnú vzorku na originálnom podklade.
- Brilantné a intenzívne farebné odtiene za istých okolností vykazujú nízku kryciu schopnosť, čo je systémovo podmienené. Preto sa pri týchto farebných odtieňoch odporúča natrieť porovnateľný, krycí pastelový farebný odtieň na podklade z bázy W15.
- Pri tmavých farebných odtieňoch môže mechanickým namáhaním dôjsť k vytvoreniu svetlých pásov (efekt písania). Je to špecifická vlastnosť produktu pri všetkých matných farbách na stenu. Kvalita produktu a funkčnosť týmto nie je nijako ovplyvnená.

Prídavné produkty

Aviva Tiefengrund WV 4074000200
Aviva Schimmelex 8309000200
Aviva Fungisan 8308000210
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125
ADLER Entfetter 80394

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/Skladovanie**

Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale.



Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technické údaje

Obsah VOC

EU-medzná hodnota pre Aviva Ultra-Color
Kat. A/a): 30 g/l (2010). Aviva Ultra-Color
obsahuje < 1 g/l VOC

**Kód produktu
pre farby a laky**

M-DF01

**Technicko-bezpečnostné
údaje**

Dodržujte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov, aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke www.adler.sk.

Recyklovať len prázdne nádoby, odstrániť možno tekuté zvyšky ako odpad na báze vody, zaschnuté zvyšky materiálu ako vytvrdnuté farby alebo domáci odpad.