

Bluefin Pure-Concrete

4088


Základní komponent pro dosažení beton efektu v nábytkářství pro průmyslové a řemeslné zpracování.

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Vodou ředitelný tónovatelný základ pro povrchové úpravy imitace betonu, který lze nanášet stříkáním.

Oblasti použití



Pro lakování běžně namáhaných povrchů při lakování nábytku a vybavení interiérů, včetně kuchyňských linek, ložnicového a obývacího nábytku: Oblasti použití III – IV gemäß ÖNORM A 1610-12.

Použijte v kombinaci s vhodnou vrchní barvou.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Produkt, prosím, před použitím i během zpracování dobře rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Pro aplikaci na větší plochy doporučujeme použít membránové čerpadlo s přídavným vzduchem.
- Množství směsi a rozprostření polyethylenové fólie má významný vliv na výsledný efekt. Každý povrch je originální.
- Dodržujte prosím směrnici **ARL 150 - Pracovní směrnice pro vodou ředitelné laky na nábytek**.

Poměr tužení



100T auf 35T

35 hm. díl/-ů Bluefin Pure-Concrete (4088)
100 hm. díl/-ů Aquafix Concrete Natur (8140000301)

Aquafix Concrete Natur (8140000301) pečlivě zpracovat mícháním do připravené natužené směsi bez hrudek. Nejlepší je míchat strojově pomocí košového míchadla.


Doba zpracovatelnosti



3 hod.

Vyšší teploty zkracují dobu zpracovatelnosti.

Prodloužení doby zpracovatelnosti není možné.

Technika nanášení

	Pohárková pistole	Membránové čerpadlo (1 : 1 se vzduchovým stříkáním)
Stříkací tryska (Ø mm)	2,2	2,2
Stříkací tlak (bar)	4,0 - 6,0	4,0 - 6,0
Tlak materiálu (bar)		3,0 - 4,0
Ředění	Voda	Voda
Přídavek ředidla v %	0 - 3	0 - 3
Nanášené množství na jednu vrstvu (g/m²)	300 - 900	300 - 900

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Lze přetírat při pokojové teplotě

ca. 16 hod.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Čištění pracovních nástrojů

Umyjte ihned po použití vodou.

PODKLAD**Druh podkladu**

MDF desky nebo nosné desky s výplní (např. Bluefin Isospeed (3134) pro dvousložkové zpracování nebo Aduro Ecofill (2416)). Použití na základové fólie není vhodné (Snížená přilnavost).

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Příprava podkladu

MDF deska: Broušení zrnitostí P150

Nosné desky s nánosem plniče Broušení zrnitostí P220 - P240

SYSTÉMOVÁ SKLADBA**1. nános produktu**

1 x 400 – 500 g/m² Bluefin Pure-Concrete (4088) Směs

Mezioperační schnutí: cca 5 hod.

Mezibroušení

Lehké přebroušení Zrnitost P 100

Odstraňte prach vzniklý broušením.

2. nános produktu

1 x 700 – 800 g/m² Bluefin Pure-Concrete (4088) Směs

Vytváření efektu	K dosažení efektu se na mokrý povrch natáhne PE folie (tloušťky cca X µm), která se pomocí hladicí stěrky uhlazuje od středu k okrajům. Povrch čistit hadříkem navlhčeným X. Fólie zůstává na ploše po dobu schnutí. Mezischnutí: Schnutí přes noc při pokojové teplotě. Přisoušení 3 hodiny při cca 50 ° C Po vyschnutí stáhnout fólii a ponechat dalších 4 - 5 hodin odvětrat při pokojové teplotě.
Následná povrchová úprava	1 x 90 - 110 g/m² Bluefin Primer-Concrete Farblos (4081000200) Doba mezischnutí max. 3 hod.
Vrchní lakování	1 x Bluefin Top-Antiscratch (2960)
ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ	
Čištění a ošetřování	Čištění s Clean-Möbelreiniger (7202).
POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ	
Velikosti balení	5 kg
Barevné odstíny / stupně lesku	Bluefin Pure-Concrete Farblos (4088000200) Bluefin Pure-Concrete White Wolf (4088056579) Bluefin Pure-Concrete Brown Falcon (4088056580) Bluefin Pure-Concrete Black Panther (4088056581) Bluefin Pure-Concrete Reef Shark (4088056582) Bluefin Pure-Concrete Snow Leopard (4088056583) Bluefin Pure-Concrete Iron Elephant (4088056584) Bluefin Pure-Concrete Betongrau (4088060084) Bluefin Pure-Concrete Alpine Hare (4088070258)
Související produkty	Aquafix Concrete (8140) Bluefin Isospeed (3134) Bluefin Primer-Concrete (4081) Bluefin Top-Antiscratch (2960) Clean-Möbelreiniger (7202) Aduro Ecofill (2416) Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.
DALŠÍ POKYNY	
Životnost / skladování 	Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu. Skladovat na chladném, ale ne mrazivém, místě. Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.
Technická data	Dodávaná viskozita: 12 – 14 sekundy dle DIN 53211 (4 mm průtokový pohárek při 20 °C)
Bezpečnostně technické údaje 	Produkt je vhodný pouze pro průmyslové použití. Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2). Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.