

Bluefin Pure-Concrete

4088


Składnik bazy do powłok betonowych stosowany w meblarstwie, dedykowany dla przemysłu i rzemiosła.

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Wodorozcieńczalna baza do mieszania do powłok betonowych, które mogą być nakładane metodą natrysku.

Obszary zastosowania




Do lakierowania standardowo obciążonych powierzchni mebli i elementów wyposażenia wnętrz, łącznie z frontami kuchennymi, elementami wyposażenia sypialni i salonów: obszary zastosowania III - IV zgodnie z ÖNORM A 1610-12.

Stosowanie w połączeniu z odpowiednim lakierem nawierzchniowym.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem oraz w trakcie stosowania należy dobrze wymieszać.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15°C.
- Do aplikacji produktu na większych powierzchniach zalecamy użycie pompy membranowej ze sprężonym powietrzem.
- Ilość nakładanej mieszaniny i rozciągnięcie folii polietylenowej mają znaczący wpływ na uzyskiwany efekt. Każda powierzchnia jest unikalna.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych ARL 150 - Wytyczne pracy z wodnymi lakierami do mebli.

Proporcje mieszania



35 cz. wag. lub obj. Bluefin Pure-Concrete (4088)
100 cz. wag. lub obj. Aquafix Concrete Natur (8140000301)

Aquafix Concrete Natur (8140000301) należy dokładnie i bez grudek wmixować do komponentu lakieru, cały czas mieszając. Mieszanie najlepiej wykonywać mechanicznie lub za pomocą mieszadła koszykowego.


Czas przydatności mieszaniny do użycia



3 godz.

Podwyższone temperatury skracają czas przydatności mieszaniny do użycia.

Przedłużenie czasu przydatności mieszaniny do użycia nie jest możliwe.

Technika nanoszenia

	Pistolet kubkowy	Pompa membranowa (1 : 1 ze sprężonym powietrzem)
Dysza natryskowa (Ø mm)	2,2	2,2
Ciśnienie natrysku (bar)	4,0 - 6,0	4,0 - 6,0
Ciśnienie materiału (bar)		3,0 - 4,0
Rozcieńczalnik	Woda	Woda
Dodatek rozcieńczalnika w %	0 - 3	0 - 3
Ilość nakładana na jedną warstwę (g/m²)	300 - 900	300 - 900

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Można nanosić kolejną warstwę

ok. 16 godz.

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia jest uzależniony od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności, nacisku i warunków układania w sztaplu.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

PODŁOŻE**Rodzaj podłoża**

Płyty MDF lub płyty nośne wypełnione (np. Bluefin Isospeed (3134) przy aplikacji 2-komponentowej lub Aduro Ecofill (2416)). Folie podkładowe nie są odpowiednie (za małą przyczepność).

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, wosk, silikon, żywica itd. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Przygotowanie podłoża

Płyty MDF: Szlif papierem o granulacji 150

Płyta nośna pokryta warstwą podkładu: Szlif papierem o granulacji 220 - 240

BUDOWA POWŁOKI**Naniesienie produktu 1**

1 x 400 – 500 g/m² Bluefin Pure-Concrete (4088) Mieszanina
Schnięcie międzyoperacyjne: ok. 5 godz.

Szlifowanie międzyoperacyjne

Szlifowanie na gładko Granulacja papieru 100
Usunąć pył ze szlifowania.

Naniesienie produktu 2	1 x 700 – 800 g/m ² Bluefin Pure-Concrete (4088) Mieszanina
Uzyskiwanie efektu	Aby uzyskać efekt, na mokrą powierzchnię nakłada się folię polietylenową (o grubości ok. 100 µm), dociska ją za pomocą pacy gładkiej i wyrównuje w kierunku krawędzi. Im mocniejsze wyrównanie powietrza pod folią, tym gładzsza będzie betonowa powierzchnia. Folia pozostaje na powierzchni w czasie schnięcia. Suszenie międzyoperacyjne: Schnięcie przez noc w temperaturze pokojowej. Suszenie wymuszone: 3 godziny w temp. 50 °C Po wyschnięciu zdjąć folię i pozostawić na 4 -5 h w temperaturze pokojowej do odparowania.
Następna warstwa	1 x 90 - 110 g/m² Bluefin Primer-Concrete Farblos (4081000200) Czas suszenia międzyoperacyjnego: ok. 3 godz.
Lakierowanie nawierzchniowe	1 x Bluefin Top-Antiscratch (2960)
CZYSZCZENIE & PIELĘGNACJA	
Czyszczenie i pielęgnacja	Czyszczenie przy użyciu Clean-Möbelreiniger (7202).
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA	
Wielkości opakowań	5 kg
Odcienie barwy / stopnie połysku	Bluefin Pure-Concrete Farblos (4088000200) Bluefin Pure-Concrete White Wolf (4088056579) Bluefin Pure-Concrete Brown Falcon (4088056580) Bluefin Pure-Concrete Black Panther (4088056581) Bluefin Pure-Concrete Reef Shark (4088056582) Bluefin Pure-Concrete Snow Leopard (4088056583) Bluefin Pure-Concrete Iron Elephant (4088056584) Bluefin Pure-Concrete Betongrau (4088060084) Bluefin Pure-Concrete Alpine Hare (4088070258)
Produkty dodatkowe	Aquafix Concrete (8140) Bluefin Isospeed (3134) Bluefin Primer-Concrete (4081) Bluefin Top-Antiscratch (2960) Clean-Möbelreiniger (7202) Aduro Ecofill (2416) Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.
POZOSTAŁE INFORMACJE	
Trwałość / przechowywanie	Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. Przechowywać w chłodnym miejscu, ale chronić przed mrozem. Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.
	
Dane techniczne	Lepkość w stanie dostarczonym: 12 – 14 sekund/-y według DIN 53211 (kubek 4 mm, 20°C)

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego.

Zasadniczo należy unikać wdychania oparów/rozpylonego lakieru. Fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2) zapewni odpowiednie zabezpieczenie.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl
