

Bluefin Step-Silent

2967

Vodouriediteľný transparentný lak určený na povrchovú úpravu schodísk, zabraňujúci vŕzganiu, na priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Vodouriediteľný transparentný lak, zabraňujúci vŕzganiu schodiskových stupňov, s protišmykovým efektom, spracovateľný ako 1- a 2-zložkový. Veľmi dobrá odolnosť voči oderu, veľmi dobrá plnivosť, dobrá stohovateľnosť, veľmi dobrá chemická odolnosť, vynikajúca transparentnosť, taktiež dobrý stav na zvislých plochách a odolnosť voči krémom a tukom (CFB).

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **ÖNORM C 2354**
Vysoká úroveň použiteľnosti sa dosiahne, ak sa vykoná trojnásobný nános polieváním s príslušným medzibrúsením; dosiahnu sa požiadavky tried namáhania A a B podľa ÖNORM C 2354; trieda namáhania C (pri 2-zložkovom spracovaní).

- **ÖNORM Z 1261 (pochôdzne plochy)**
Potvrdené externým skúšobným certifikátom.
Trieda I (> 0,44 µ), na sucho

- **DIN 51131 (protišmyková vlastnosť)**
Potvrdené externým skúšobným certifikátom.
0,30 – 0,45 µm na sucho.

- **BGR 181 a smernice DIN 51130**
Potvrdené externým skúšobným certifikátom.
Splňuje požiadavky pre zariadenia do protišmykovej triedy R9.

- **ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)**
Odolnosť voči chemickým účinkom: 1K- spracovanie: 1-B, 2K- spracovanie: 1-B1
Správanie sa pri odere: 1K-/2K- spracovanie: 2-C (≥ 150 U)
Správanie sa pri namáhaní poškrábaním: 1K- spracovanie: 4-E (≥ 0,9 N), 2K- spracovanie: 4-D (≥ 1,0 N)

- **ÖNORM A 3800-1 (správanie sa pri požiari)**
V spojení s ťažko horľavým podkladom: ťažko horľavý, Q1, Tr 1

- **Program AgBB na obdobie 2018/2021**
Pri dodržaní spracovania podľa technického listu produkt spĺňa požiadavky programu AgBB 2018/2021.

- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+



Oblasti použitia



Na remeselné a priemyselné lakovania schodiskových stupňov a podlahových dosiek striekaním.

Protišmyková a nevřzgajúca povrchová úprava.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Bluefin Step-Silent (2967) sa môže spracovať ako jedno- alebo dvojzložkový výrobok. Z dôvodu vyššej odolnosti a dosiahnutia najvyššej triedy namáhania C podľa normy ÖNORM C 2354 odporúčame **dvojzložkové spracovanie**.
- Vysoká úroveň oblasti použitia sa dosiahne pri trojnásobnom striekaní Bluefin Step-Silent (2967) + 7 % Aqua-Hardener 8450 (8450) s medzibrúsením; sú splnené požiadavky triedy namáhania C (obzvlášť silná odolnosť) podľa ÖNORM C 2354. Použitý ako samostatný komponent spĺňa požiadavky **záťažových tried A a B**.
- Rôzne druhy dreva (dub, rôzne exotické dreviny a pod.) obsahujú vodou riediteľné zložky, ktoré sa aktivujú vodou riediteľnými lakmi na nábytok. Aby ste predišli zafarbeniu alebo nežiaducim stopám (môžu sa líšiť v závislosti od pôvodu dreva), odporúčame pri lakovaní **duba, smrekovca** a iného dreva bohatého na extraktívne látky predbežné predzákladovanie produktom Aduro Primer (2523).
- Nanášanie valčekom Bluefin Step-Silent (2967) je možné len na malých plochách a s flokovaným penovým valčekom.
- Čím matnejší je zvolený stupeň lesku, tým jasnejšie sú rozpoznateľné stopy lesku spôsobené opakovaným mechanickým namáhaním lakovaného povrchu.
- Bez vřzganí, ak je schod správne namontovaný (konštrukcia, presnosť uloženia, vlhkosť dreva).
- **V prípade zapustených schodov** odporúčame použiť Bluefin Step-Silent ako jeden komponent alebo s 3 % Aqua-Hardener 8450 (8450), aby sa zabránilo vřzganiu, a pred montážou nechať natreté diely schnúť aspoň 3 dni – najlepšie 7 dní.
- Na splnenie **kritérií pre úroveň kvality 1 – 4 podľa DGNB ENVI.2** musí byť Bluefin Step-Silent (2967) natužený 5 % Aqua-Hardener 8456 (8456). Doba spracovateľnosti: 6 hod.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržujte, prosím, pracovnú smernicu **ARL 150 – Pracovná smernica pre vodouriediteľné laky na nábytok**.

Pomer miešania



8450 7%

100 hmot. dielov Bluefin Step-Silent (2967)
7 hmot. diely Aqua-Hardener 8450 (8450000210)

Aqua-Hardener 8450 (8450000210) musí byť ihneď pred spracovaním starostlivo zapracovaný do laku za stáleho miešania.

Doba spracovateľnosti




cca 8 hod.

Zvýšená teplota skracuje dobu spracovateľnosti.

Ďalšie predlžovanie doby spracovateľnosti nie je možné.

Technika nanášania

0–5% H₂O

	Airless	Airless s podporou vzduchu (Airmix®, Aircoat atď.)	Nádobková pištoľ	Valčekovanie
Tryska Ø (mm)		0,23 - 0,33	2,0	-
Striekací tlak (bar)		100 - 120	2 - 3	-
Rozprašovací tlak (bar)	-	1 - 2		-
Riedenie	Voda			
Prídavok riedidla v %		-	0 - 5	10
Množstvo na nános (g/m ²)		100 - 120		
Celkové nanášané množstvo (g/m ²)		max. 450*		

*(základný a vrchný lak):

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Brúsiteľný a prelakovateľný:	cca 3 hod.
------------------------------	------------

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti, tlaku pri stohovaní a podmienok pri stohovaní.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Čistenie náradia



8029

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby odporúčame Aqua-Cleaner (8029) (zriedený vodou v pomere 1:1)

PODKLAD

Druh podkladu

Listnaté a ihličnaté dreviny (masívne drevo)

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

Listnaté dreviny: Brúsenie dreva zrnitosťou P150 – P180

Ihličnaté dreviny: Brúsenie dreva zrnitosťou P150 – P180

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základná vrstva

1 – 2 x Bluefin Step-Silent (2967)

Medzibrúsenie

Po každej základovej vrstve: zrnitosťou 240 – 320

Treba sa vyvarovať prebrúseniu, ktoré môže viesť k rozdielom vo zvýraznení podkladu, ktoré sa pri starnutí ešte zvýrazňujú žltnutím.

Vrchné lakovanie

1 x Bluefin Step-Silent (2967)

OŠETROVANIE & RENOVÁCIA**Čistenie a starostlivosť**

Z času na čas očistite stupne handričkou navlhčenou v Clean-Möbelreiniger (7202). Týmto spôsobom sa odstráni odolná špina a stopy po podrážkach. Následne povrchy utrite do sucha.

Neodporúčame používať komerčne dostupné prípravky na ošetrovanie parkiet, aby sa zabránilo vzniku nežiaduceho rizika pošmyknutia.

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

4 kg, 22 kg

Farebné odtiene/stupne lesku

Bluefin Step-Silent G10 (2967000110)
Bluefin Step-Silent G30 (2967000130)
Bluefin Step-Silent G50 (2967000150)

Súvisiace produkty

Aduro Primer (2523)
Aqua-Cleaner 8029 (8029)
Aqua-Hardener 8450 (8450)
Aqua-Hardener 8456 (8456)
Clean-Möbelreiniger (7202)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technické údaje

Dodávaná viskozita: 1 400 (Brookfieldovo vreteno 4/20 ot./min/2 min/20 °C)

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.