

Innolux Vacuumlack MSL

2780

Viacvrstvý lak na vákuové nanášanie vytvrdzujúci UV žiarením na sériové lakovanie guľatých tyčí, soklových lišt alebo olepovacích hrán na **priemyselné použitie**

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Viacvrstvý lak na vákuové nanášanie vytvrdzujúci UV žiarením s vysokou reaktivitou, dobrou mechanickou a chemickou odolnosťou.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy




- **ÖNORM A 3800-1 (správanie sa pri požiari)**
V spojení s ťažko horľavým podkladom: ťažko horľavý, Q1, Tr 1



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia




Pre mierne namáhané/podružné a normálne namáhané časti obytného priestoru, ako sú spálne a obývacie izby pri nábytku a interiérovom vybavení: Oblasti použitia III – IV podľa normy ÖNORM A 1610-12.

Môže byť použitý ako vrchný náter na schválené základy.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Chrániť produkt pred svetlom a slnečným žiarením!
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte našu pracovnú smernicu **ARL 210 – Pracovná smernica pre náterové lakové systémy Innolux**.

Technika nanášania



	Vacuumat
Množstvo na nános (g/m ²)	25 - 50
Celkové nanášané množstvo (g/m ²)	50 - 100

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

UV vytvrdzovanieOkamžité **UV vytvrdzovanie** bez predchádzajúceho odparovania:

	posuv
	vytvrdnutie
Hg-žiarič 80 W/cm	5 – 7 m/min
Hg-žiarič 120 W/cm	7 – 10 m/min

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

Čistenie náradia

Ihneď po použití s Waschverdünner (8501).

PODKLAD**Druh podkladu**

Listnaté a ihličnaté drevo (masív, dyhované, drevotrieska alebo drevovláknité materiály)

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu**Listnaté dreviný:** Brúsenie P120 - P150**Ihličnaté dreviný:** zrnitosťou P150 – P180**POVRCHOVÁ ÚPRAVA****Základná vrstva**25 – 50 g/m² Innolux Vacuumlack MSL (2780)**Medzičbrúsenie**

Brúsenie P 320 – 400

Zabrániť prebrúseniu!

Brúsny prach odstrániť.

Vrchné lakovanie25 – 50 g/m² Innolux Vacuumlack MSL (2780)**ČISTENIE & OŠETROVANIE****Čistenie a starostlivosť**

Čistenie s Clean-Möbelreiniger (7202).

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

25 kg

Iné veľkosti balenia na vyžiadanie.

Stupne lesku

Innolux Vacuumlack MSL G20 (2780000120)

Innolux Vacuumlack MSL G30 (2780000130)

Súvisiace produkty

Clean-Möbelreiniger (7202)

Waschverdünner 8501 (8501)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technické údaje

Dodávaná viskozita: 40 – 50 sekúnd podľa DIN 53211
(4 mm výtokový pohárik, 20 °C)

Technicko-bezpečnostné údaje



Produkt je vhodný iba na priemyselné použitie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.