

ADLER Laugenbeize**1359**

Lúhové moridlo na báze vody pre dosiahnutie efektu starnutia na dube, pre **priemyselné a remeselné použitie**.

POPIS PRODUKTU**Popis**

Jemné lúhové moridlo na báze vody pre dosiahnutie starého „údeného“ alebo lúhovaného efektu na dube. Dreňové lúče duba sa zvýraznia. Produkt je prelakovateľný s rozpúšťadlovými lakmi na drevo.

**Zvláštne vlastnosti
Skúšobné normy**

- **Francúzska vyhláška DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok : A+

Oblasti použitia

- Pre obklady stien a stropov ako aj málo namáhaný bytový nábytok - oblasti použitia III až IV podľa ÖNORM A 1610-12). Nepoužívať v mokrych miestnostiach.
- Použitie v kombinácii s určeným lakovacím systémom.

SPRACOVANIE**Pokyny pre spracovanie**

- Produkt pred a počas spracovania dobre premiešať
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne + 15 °C
- Moridlo zo striekacej pištole alebo moridlo znečistené drevným prachom nevlievať späť do nádoby s originálnym moridlom.
- Je možný aj náter štetcom.
- Nepoužívať kovové nádoby! Miešanie moridla kovovým predmetom zmení jeho odtieň.
- Efekt vzniká reakciou lúhového moridla s extraktívnymi látkami duba. Sila reakcie a výsledný odtieň a efekt závisí od použitého dreva a množstva extraktívnych látok v dreve (tanínu). Preto treba pre jednu zákazku použiť drevo z jedného kmeňa. ADLER Laugenbeize odtieň Cremeeiche 1359050499 je ľahko

07-16 (nahrádza 02-15) ZKL 1359


Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk , www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

sfarbený do biela; čím sa môže dosiahnuť veľmi prirodzene pôsobiaci, zosvetlený efekt.

- Podmienky okolia ako svetlo a vysoká vlhkosť výrazne ovplyvňujú odtieň starnúceho efektu dreva; lúhované plochy sa starnutím zosvetlia.
- Prosím rešpektujte naše „**Pracovné smernice pre morenie dreva**“.

Technika nanášania



Spôsob nanášania	Nádobková pištoľ
Tryska (ø mm)	1,5
Striekací tlak (bar)	1,5 - 2,5
Množstvo nánosu (g/m ²)	cca. 50
Výdatnosť na nános (/m ² /l) ¹⁾	8 - 12
¹⁾ Výdatnosť vrátane prídavku riedidla a strát pri striekaní	

Tvar, povaha podkladu a vlhkosť dreva ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vzd.vlhkosti.)



Prelakovateľný rozpúšťadlovými lakmi na nábytok	min. 12 h, najlepšie cez noc
---	------------------------------

Uvedené údaje sú orientačné. Doba schnutia závisí od druhu dreviny, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu. Starý efekt sa vytvára v prvej fáze schnutia (cca 2 hod.), počas tejto doby nesmie byť schnutie urýchľované.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu (príliš rýchle schnutie).

Čistenie pracovného náradia

Ľhneď po použití vodou



PODKLAD

Druh podkladu

Dub, masívny alebo dýhovaný

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez mastnôt, vosku a drevného prachu

Príprava podkladu

Brúsenie zrnitosťou 150

Je vhodné vodovanie vybrúseného dreva a po vysušení prebrúsenie zrnitosťou 180-220; pri masívnom dube je tento krok nevyhnutný.

TVORBA POVRCHOVEJ ÚPRAVY

Nános moridla

1 x rovnomerne s miernym prebytkom tak, aby sa plochy javili ako ľahko mokré.

Pri nánose štetcom sa extraktívne látky duba kontaktom rozpustia a lúhové moridlo sa sfarbí do hnedasta.

Hladné brúsenie

Zrnitosť 220 - 280

Zabrániť prebrúseniu!



Prach odstrániť!

Laugenbeize odtieň Kalkeiche 1359 050500 (lúhové moridlo, povápnenny dub): výsledný odtieň závisí od toho, ako veľmi bude plocha prebrúsená; efekt povápnenného duba v závislosti od prebrúsenia (zrornosť 220) môže byť od „zahmleného“ po „markantný“.

Následná úprava

ADLER Laugenbeize 1359 je prelakovateľný so svetlostálymi rozpúšťadlovými nábytkovými ADLER lakmi ako napr. ADLER Legnopur 26211 ff. Tu sa odporúča pri základovaní 30 % prídavok riedidla.

Lakovanie lakmi na nábytok na báze vody a ošetrovanie olejmi nie je možné.

Prosím dodržujte technické listy príslušných produktov.

POKYNY PRE OBJEDNÁVKU

Veľkosti balenia

0,9 l; 4 l

Farebné odtiene/ Stupne lesku



Cremeeiche 1359 050499 (krémový dub)
Kalkeiche 1359 050500 (povápnenny dub)
Räuchereiche 1359 050501 (údený dub)


Pred začiatkom morenia je nutné previesť skúšku morenia na originálnej drevine a prelakovať príslušným lakom, aby sa mohol posúdiť výsledný farebný odtieň. Pre jednu zákazku použiť len moridlo s rovnakou šaržou. Použiť drevo z jedného kmeňa.

Prídavné produkty

ADLER Legnopur 26211 ff

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/ skladovanie



Minimálne 1 rok v originálne uzavretých obaloch

V chlade, ale bez mrazu.

Technicko-bezpečnostné údaje



Dodržujte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke **www.adler.sk**.

Zabrániť vdýchnutiu aerosólu! Tomu je možné zabrániť správnym použitím ochrannej masky (Filter A2/P2 – EN 141/EN 143)