


**ADLER Positiv Plus****12801 ff****Popis**

Vodou riediteľné jednokomponentné pozitívne moridlo na ihličnaté dreviny na báze syntetických špeciálnych farbív a mikronizovaných pigmentov.

S moridlom ADLER Positiv Plus 12801 ff sa na ihličnatých drevinách aj pri svetlých farebných odtieňoch dosiahne výrazný pozitívny efekt morenia, ADLER Positiv Plus 12801 ff vykazuje veľmi dobrú svetlostálosť.

Všetky farebné odtiene sú medzi sebou miešateľné a pri potrebe sú zosvetľiteľné a riediteľné s ADLER Positiv Plus bezfarebným 12801.

**Oblasť použitia**

Na morenie brúsených, kartáčovaných, osekaných, na hrubo opracovaných a hobl'ovaných plôch ihličnatých drevín, ak sa má jedným pracovným postupom docieľiť výrazný pozitívny obraz morenia, pričom namorené plochy musia byť prelakované rozpúšťadlovými transparentnými lakmi. Menej namáhané plochy môžu byť povrchovo upravené aj rozpúšťadlovými voskami.

Na prelakovanie farebných odtieňov ako napr. 12802 alebo 12803, ktoré novému drevu dávajú charakter starého, sa špeciálne odporúča použitie ADLER PUR-Natureffekt 26131.

**Spracovanie**

Brúsené, kartáčované, na hrubo opracované plochy a hobl'ované plochy sa namoria bez ďalšej predprípravy. Hladké plochy sa vybrúsia brúsnym papierom zrnitosti 120. Výhodné je vodovanie vybrúseného dreva a po vysušení prebrúsenie brúsnym papierom zrnitosti 150.

U ihličnatých drevín s vysokým obsahom živice ako napr. borovica, borovica limba, je potrebné odstrániť živicu (pozri smernicu pre odstránenie živice) a prebrúsiť brúsnym papierom zrnitosti 120.

ADLER Positiv Plus 12801 ff pred a počas spracovania dobre premiešať. Moridlo rovnomerne a sýto (cca 60 – 70 g/m<sup>2</sup>) naniesť striekaním tak, že prebytok moridla zostáva istou mierou ležať na ploche (mokrú plochu).

Podmienky striekania klasickou pištoľou: **veľkosť dýzy 1,5 mm, striekací tlak 2,0 – 2,5 barov.**

Nános moridla Airmix alebo Airless nízkotlakovým striekacím zariadením je v prípade potreby možný. Pri malých plochách sa na nanášanie môže použiť štetec alebo špongia.

Prosím obráťte

11-09 (nahrádza 01-07)

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza  
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: [info@adler.sk](mailto:info@adler.sk), [www.adler.sk](http://www.adler.sk)

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

## Pokračovanie

**Čas sušenia:** (izbová teplota 20 °C): cca 12 hodín, najlepšie cez noc. Pozitívny efekt vzniká v prvej fáze sušenia (cca 20 minút), počas ktorého sa nesmie prevádzať urýchlené sušenie. Potom sa môže sušiť aj urýchleným spôsobom.

Na lakovanie namorených plôch sa odporúčajú rozpúšťadlové transparentné laky. Lakuje sa sýto dostatočne zriedeným lakom (pozri príslušný technický list), čím sa dosahuje veľmi dobrá odolnosť plôch voči vode. Od navoskovaných plôch (nastriekaných napr.s ADLER Ceradur Spritzwachs 50711) sa nesmie očakávať vysoká odolnosť voči vode.

**Pred začiatkom morenia je potrebné previesť skúšku morenia na originálnom dreve a prelakovať príslušným lakom, aby sa mohol posúdiť výsledný farebný odtieň. Pre jednu zákazku použiť len moridlo s rovnakou šaržou.**

Pri miešaní moridla kovom sa mení jeho farebný odtieň. Moridlo zo striekacej pištole alebo moridlo znečistené drevným prachom sa nesmie vylievat' späť do nádoby s originálnym moridlom.

**Rešpektujte prosím naše pracovné smernice pre morenie dreva, pracovné smernice pre odstránenie živice ako aj kartu bezpečnostných údajov.**

**Výdatnosť** cca 8 m<sup>2</sup> / l / nános, závisí od tvaru morených častí

**Balenie** 1 l, 5 l

**Skladovanie** v chladnej miestnosti ale bez mrazu

**Skladovateľnosť** 1 rok v originálne uzavretom obale

**Farebné odtiene**

|                  |                |       |
|------------------|----------------|-------|
| bezfarebný       | farblos        | 12801 |
| smrek parený     | Fichte gedämpt | 12802 |
| smrek starý      | Fichte alt     | 12803 |
| smrek horský     | Bergfichte     | 12804 |
| smrek lesný      | Waldfichte     | 12805 |
| smrek vylúhovaný | Fichte gelaugt | 12806 |
| smrek bahenný    | Moorfichte     | 12807 |
| smrek sivý       | Graufichte     | 12808 |
| smrek varený     | Fichte gekocht | 12809 |
| medený hnedý     | Kupferbraun    | 12810 |
| červenohnedý     | rotbraun       | 12811 |
| žltohnedý        | gelbbraun      | 12812 |
| stredný hnedý    | mittelbraun    | 12813 |
| tmavohnedý       | dunkelbraun    | 12814 |
| sivý             | grau           | 12815 |