

Pullex Objekt-Lasur

50790 ff

Rozpúšťadlová impregnačná lazúra na drevo, pre domácich majstrov a remeslo,

POPIS PRODUKTU

Všeobecné

Rozpúšťadlová, bezaromatická tenkovrstvá lazúra na drevo v exteriéri, pre domácich majstrov a remeslo. Neodlupuje sa.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy

- Vďaka biocídom chráni pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami
- **Účinná látka:** 0,3 % IPBC (Iodpropinylbutylcarbamát)

Oblasti použitia



- Rozmerovo nestabilné drevené prvky v exteriéri, ako napr. drevostavby, strišky, drevené obklady, balkóny, ploty

SPRACOVANIE


Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím produkt premiešať
- nespracovávať pri teplote menej ako + 5°C a /alebo relatívnej vzdušnej vlhkosti >80 %
- nové drevené stavebné diely- odporúčame základ a medzivrstvu naniesť zo všetkých strán.
- Systémovo sú lazúry len obmedzene odolné voči záťaži chôdzou, preto treba plochy častejšie ošetrovať
- Náterom nie je možné zabrániť výronu živice
- Vymytie vodorozpustných extraktívnych látok, obzvlášť pri daždi, môže byť minimalizované povrchovou úpravou zo všetkých strán a dodatočným náterom čelných plôch.

Na červenom smreku a drevinách bohatých na extraktívne látky môžu zvyšky omietok (vysoká alkalita) alebo železitého prachu (tvorba hrdze) viesť ku čiernym fľakom.

Spôsob nanášania



Spôsob nanášania	natieranie
Výdatnosť na nános (m ² /l) hobľované, brúsené	Cca 12
Výdatnosť na nános (m ² /l) pílené	Cca 8

11-14 (nahrádza 07-14) ZKL 4414

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobu vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

POZOR: Produkt nestrieť!!
Produkt je pripravený na natieranie.

Tvar, povaha podkladu a vlhkosť dreva ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel.vl.vzduchu)



prelakovateľný

po cca. 12 h

Uvedené údaje sú orientačné. Rýchlosť schnutia závisí od druhu dreveniny, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu čas schnutia výrazne predĺžiť.

Na drevinách bohatých na extraktívne látky (ako Iroko, dub) môže dôjsť k dlhšiemu času schnutia.

Čistenie náradia



S ADLER Adlerol Aromatenfrei 80301

PODKLAD

Druhy podkladu

Listnaté a ihličnaté dreveniny ako aj masívne drevené dosky, vrstvené lamelované drevo

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez masťô, vosku a dreveného prachu.

Dbajte na normu ÖNORM B 2230-1

Dbajte aj na VOB, časť C, DIN 18363, odsek 3; Maliarske a lakovačské práce.

Prosíme dbajte aj na technický list BFS č.18

Predpokladom pre dlhú trvanlivosť povrchovej úpravy je akceptovanie zásad konštrukčnej ochrany dreva.

Vlhkosť dreva

listnaté drevo 12%± 2%

ihličnaté drevo 15% ± 2%

Príprava podkladu

Pre optimálnu trvanlivosť odporúčame hladké plochy prebrúsiť zrnitosťou 80 v smere drevených vlákien, dôkladne očistiť a vystúpené látky ako napr. živica a živíčníky odstrániť. Ostré hrany zaobliť.

Dreveniny bohaté na živicu a exotické dreveniny s obsahom látok predlžujúcimi schnutie očistiť s ADLER Nitroverdünnung 80001.

Prosíme dbajte príslušné technické listy produktov.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Impregnácia

Ak je potrebné, 1x impregnovajte s Pullex Imprägnier-Grund farblos 50209- na ochranu pred zamodraním, hubami a hmyzom (platí pre dreveniny v triede trvanlivosti 3-5 podľa EN 350-2).

Sušenie 12h.

Prosíme dbajte príslušné technické listy jednotlivých produktov.

Základovanie

1x Pullex Objekt-Lasur 50792 ff

medzisušenie cca 12 hodín

Vrchné lakovanie

1x Pullex Objekt-Lasur 50792 ff

STAROSTLIVOSŤ & RENOVÁCIA**Starostlivosť**

Trvanlivosť závisí od viacerých faktorov. Tieto sú najmä druh poveternosti, konštrukčná ochrana, mechanické zaťaženie a farebný odtieň.

Pre dlhú životnosť je potrebná včasná starostlivosť. Odporúčame vykonávať ju raz ročne.

Ak je potrebné, ešte celistvé plochy zbaviť prachu a špiny a 1 x natrieť s Pullex Objekt-Lasur 50791 ff.

U hlbokopórovitých drevín ako napr. dub a Iroko je potrebné počítať so skrátenými intervalmi pre renováciu.

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosť balenia**

2,5 l a 20 l


Farebné odtiene

Eiche (dub)	50792
Lärche(smrekovec)	50794
Nuss (orech)	50795
Palisander	50796
Farblos (bezfarebný)	50790

- Výsledný farebný odtieň závisí od vlastného sfarbenia dreva, množstva nánosu a odtieňa Pullex Objekt-Lasur (viď vzorkovnicu).
- pre posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade.
- Pre zabezpečenie rovnomernosti náteru na jednej ploche použiť materiál s rovnakou šaržou.
- Pre zabezpečenie dobrej odolnosti voči poveternosti smú byť použité výlučne pigmentované odtiene
- Voči poveternosti vykazujú lepšiu odolnosť stredné odtiene; svetlé a tmavé odtiene nepoužívať na miestach s extrémnou poveternosťou.
- Pri zosvetľovaní štandardných farebných odtieňov pre nový náter s bezfarebným Pullex Objekt-Lasur 50790 je potrebné počítať so skráteným intervalom pre renováciu (znížená UV-ochrana).

Prídavné produkty

ADLER Adlerol 80301
ADLER Nitro-Verdünnung 80001
Pullex Imprägnier-Grund 50209

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/Skladovanie**

Minimálne 3 roky v originálne uzavretom obale.

Skladovať chránene pred vlhkosťou, priamym slnkom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30°C).

Odporúčame preliať obsah použitého balenia do menšej nádoby, aby sa zabránilo želatínácii / tvorbe kože.

Technické údaje

Obsah VOC

EU-medzná hodnota pre Pullex Objekt -Lasur (Kat. A/f): 700 g/l (2010).
Pullex Objekt-Lasur obsahuje maximálne 700 g/l VOC.

Produktový kód pre farby a laky

M-KH02F

Technicko-bezpečnostné údaje



Rešpektujte príslušné karty bezpečnostných údajov !

Aktuálnu verziu môžete obdržať prostredníctvom www.adler-lacke.com

U handier, ktoré sú nasiaknuté oxidatívne schnúcimi výrobkami, existuje nebezpečenstvo samovznietenia. Mokrú handru nasiaknutú s Pullex Objekt-Lasur 50790ff nechajte sušiť rozprestretú. Je nutné uchovávanie v uzavretých kovových nádobách alebo vo vode.
