

ADLER PUR-Primer

25291



Popis výrobku

Rýchloschnúci 2K-PUR-základný lak na báze polyakrylátovej živice/celulózeacetobutyrat. Veľmi dobré zvýraznenie podkladu, dobrá brúsiteľnosť a plnivosť. Prelakovateľný s vodou riediteľnými lakmi.

ADLER PUR-Primer zdrsňuje povrchy menej ako vodou riediteľné základné laky, preto sa redukujú pracovné náklady pri medzibrúsení.

Vodou rozpustné účinné látky (napr. pri drevinách bohatých na trieslovinu ako dub alebo smrekovec), nie sú vďaka ADLER PUR-Primer aktívne, čím sa zabraňuje súvisiacim problémom so sfarbením.

ADLER PUR-Primer obsahuje už optimálne množstvo ochrany proti svetlu ako ochrany pred zožltnutím, ďalšie prídavok sa neodporúča.

Oblasť použitia

Základovanie pre plnivé, dobre zvýraznené podklady povrchov nábytku v oblasti obývačiek a spální, ktoré majú byť následne povrchovo upravené s vodou riediteľnými transparentnými lakmi. Prelakovanie je možné aj rozpúšťadlovými 2K PUR- lakmi

Spracovanie

Dodávaná viskozita	cca. 35 s podľa DIN 53211 (4-mm-pohár, 20°C)
Pomer miešania	100 hmotnostných dielov ADLER PUR-Primer 25291 10 hmotnostných dielov ADLER PUR-Härter 82019 ADLER PUR-Härter musí byť pred spracovaním starostlivo zapracovaný do laku.
Viskozita zmesi	cca. 32 s podľa 53211 (4-mm-pohár, 20°)
Životnosť	1 pracovný deň Zmiešaný materiál môže byť použitý na spracovanie ešte aj nasledujúci deň, musí byť ale bezpodmienečne premiešaný v pomere 1:1 s čerstvou zmesou, ďalšie predĺženie životnosti zmesi nie je možné.

Prosím obráťte

03-09

 Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Pokračovanie

Viskozita pri spracovaní	Airless-/Airmix-striekanie (0,23-0,28 mm dýza, 100-120bar/1-2 bar) Cca. 30 s- nezriedený do 5% ADLER DD-Verdünnung 80019 Nízkotlakové striekanie (1,8-mm dýza, 3-4 bary) cca. 20s- 10- 15% ADLER DD- Verdünnung 80019)
Množstvo nánosu	1až 2 nánosu a vždy cca. 100- 130 g/m ²
Čas sušenia	Pred prelakovaním s vodou riediteľným transparentnými lakmi dodržať medzičas sušenia cca. 3 hodiny pri izbovej teplote.
Medzibrúsenie	Brúsnym papierom zrnitosti 280-320, na zabezpečenie dobrej priľnavosti musí nasledovať medzibrúsenie podľa možnosti krátko pred nanosením vrchného laku. Vyvarujte sa prebrúseniu až na podklad, kvôli rôznemu zvýrazneniu podkladu, ktoré sa vplyvom starnutia ešte zosilní.
Vrchné lakovanie	Vodou riediteľné priesvitné laky, napr. ADLER Aquasoft CFB, ADLER Aquarapid CFB a iné. Prelakovanie s rozpúšťadlovým základom 2K-PUR-laky je taktiež možné.

Rešpektujte prosím zodpovedajúce **kartu bezpečnostných údajov pre lak, tvrdidlo a riedidlo.**

Ďalšie upozornenia

Tvrdidlo	ADLER PUR-Härter 82019
Riedidlo	ADLER DD-Verdünnung 80019. Tieto riedidlá sa odporúčajú aj na čistenie pracovného náradia.
Skladovateľnosť	12 mesiacov

Veľkosti balení 4 kg, 20 kg