


ADLER PUR-Select**26011 ff**Rozpúšťadlový polyuretánový priehľadný lak na **nábytok a interiér** , pre priemysel a remeslo**POPIS PRODUKTU****Všeobecne**

Rozpúšťadlový, voliteľne jedno- alebo dvojzložkový nábytkový priehľadný lak s veľmi dobrou odolnosťou voči mechanickému a chemickému namáhaniu, vysoká plnivosť, dobré zvýraznenie textúry dreva. Vhodný pre spracovanie „lak na lak“, bezaromatický, obsahuje ochranné prostriedky na ochranu pred účinkami svetla.

**Zvláštne vlastnosti
Skúšobné normy**

- **ÖNORM A 0605-12** (nábytkové povrchy)
Odolnosť proti chemickým účinkom :
Pri 1-zložkovom spracovaní: 1-B
Pri 2-zložkovom spracovaní: 1-B1
Správanie sa pri odere: 2-D (≥ 50 U)
Správanie sa pri namáhaní poškrábaním : 4-D ($\geq 1,0$ N)
- **ÖNORM S1555** stálosť pri pôsobení sln a potu
- **ÖNORM EN 71-3** Bezpečnosť hračiek;migrácia určitých elementov (neobsahuje ťažké kovy).

Oblasti použitia

- Lakovanie bežne namáhaných plôch nábytku (napr. spální a obývačiek atď., oblasti použitia III až IV podľa rakúskej normy ÖNORM A 1610 – 12) môže byť ADLER PUR-Select 26011 ff spracovaný ako jednozložkový
- Ak budú lakované silno namáhané nábytkové povrchy (napr. zariadenia kuchyní a kúpeľní, stolové dosky atď. oblasti použitia II-IV, ÖNORM A 1610 – 12) odporúčame spracovanie ADLER PUR-Select 26011 ff s prídavkom tužidla.
- ADLER PUR-Select 26011 ff vykazuje isté vlastné sfarbenie, resp. ľahké sfarbenie do žltá, ktoré môže pôsobiť rušivo. Preto nie je vôbec vhodný pre použitie na povrchy bielené peroxidom vodíka.

SPRACOVANIE**Pokyny pre spracovanie**

- Produkt pred použitím premiešať
- Tvorba lakovej povrchovej úpravy je buď jednozložková alebo dvojzložková; žiadne zmiešané úpravy, ako napr. jednozložkový základ a dvojzložkové vrchné lakovanie (vysoké nebezpečenstvo pri opravných lakovaniach!)
- Rešpektujte naše **Smernice pre PUR laky**.

04-12 (nahrádza 09-11) ZKL 2529

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk , www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Pomer miešania




10 hmotnostných dielov ADLER PUR-Select 26011 ff
1 hmotnostný diel ADLER Pur-Härter 82029 (tužidlo)

Doba spracovateľnosti




1 pracovný deň; zmiešaný materiál sa môže na nasledujúci deň ešte spracovávať, ale musí byť zmiešaný v pomere 1:1 s čerstvou zmesou; ďalšie predĺženie doby spracovateľnosti nie je možné.

Technika nanášania



0 - 5 %



10 %

Spôsob nánosu	Airless	Airmix	Nízkotl. striekanie
Tryska (ø mm)	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,8
Striekací tlak (bar)	100 - 120	100-120	3 - 4
Rozprašovací tlak (bar)	-	1 - 2	-
Riedenie	ADLER DD-Verdünnung 80019		
Prídavok riedenia v%	0 - 5	0 - 5	10
Viskozita (s) 4mm pohár, 20°C	25	25	18
Množstvo nánosu (g/m ²)	cca. 100-150 na nános Celková vrstva max. 450		

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vlh.vzduchu.)



brúsiteľný a prelakovateľný	po 2 hodinách
manipulovateľný a stohovateľný.	Cez schnutí cez noc

Aby bol stav následného lakovania lepší, odporúčame schnutie cez noc pri izbovej teplote.

Uvedené čísla sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti.

Čistenie pracovného náradia



ADLER DD-Verdünnung 80019 alebo
ADLER Waschverdünnung 80077

PODKLAD

Druh podkladu

Listnaté a ihličnaté dreviny (masív, dyhované, drevotriesky)

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez masnôt a dreveného prachu.

Príprava podkladu

Listnaté dreviny: brúsenie zrnitosťou 150-180
 Ihličnaté dreviny : brúsenie zrnitosťou 100-150

Pri brúsení použiť prachový filter P3

ÚPRAVA POVRCHU**Základovanie**

1 x ADLER PUR-Select 26011 ff

Medzibrúsenie

Základované plochy prebrúsiť zrnitosťou 240-320. Zabrániť prebrúseniu! Brúsny prach odstrániť.

Medzibrúsenie sa musí previesť bezprostredne pred lakovaním, aby sa zabezpečila dobrá príľnavosť.

Pri brúsení používať prachový filter P2

Vrchné lakovanie

1 x PUR-Select 26011 ff

STAROSTLIVOSŤ

Čistenie pomocou ADLER Clean Möbelreiniger 96490 (vid' techn.list) a ošetrovanie plôch so stupňom lesku G30 a vyšším s ADLER Clean Möbelpflege 96491 (vid' TL)
 Prosíme dbajte na príslušné technické listy

POKYNY PRE OBJEDNÁVKU**Veľkosti balenia**

4 kg, 20 kg, iné balenia podľa požiadavky

Farebné odtiene / Stupne lesku

G10 Hlboký mat	26011
G30 mat	26013
G50 polomat	26015
G70 hodvábný mat	26017

Ďalšie produkty

ADLER PUR-Härter 82029
 ADLER DD-Verdünnung 80019
 ADLER Waschverdünnung 80077

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/ Skladovanie**

Minimálne 12 mesiacov v originálne uzavretých obaloch
 Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30°C)

Technické údaje

Viskozita pri dodaní	Cca 28 ±2 s podľa DIN 53211 (4 mm pohár, 20°C)
Viskozita zmesi	Cca 26 s podľa DIN 53211 (4mm pohár, 20°C)

Bezpečnostné údaje

Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke www.adler-lacke.com

Zabrániť vdýchnutiu aerosólu! Tomu je možné zabrániť správnym použitím ochrannej masky (Filter A2/P2 – EN 141/EN 143)