

Vivido Beton-Siegel

4002

Jednozložkový náter na báze vody na cementové podlahy na domáce a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Nepriehľadný krycí náter na báze vody na cementové podlahové a stenové povrchy na báze akrylátu. Výrobok sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti oderu a dobrou odolnosťou voči palivám, minerálnym olejom a vykurovacím olejom. Nie je vhodný na podlahové plochy namáhané dopravou a so stojatou vodou.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**

Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Cementové povrchy podláh a stien vo vnútorných priestoroch, ako sú sklady, pivnice, garáže a pracovne v súkromných priestoroch.


Na podlahy v garážach a na veľmi zaťažované povrchy sa odporúča Vivido 2K-Beton-Finish Epoxy (4033)!

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +10 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Teplota podkladu (teplota povrchu podlahy, ktorá sa má natierať) musí byť pri natieraní a počas schnutia minimálne 3 °C nad teplotou rosného bodu. Ak tieto podmienky nie sú splnené, povlak môže vykazovať známky plávania a rozdiely v stupni lesku.
- Na aplikáciu vodou riediteľných povrchových úprav používajte vhodné štetce a valčeky.
- Plochy, ktoré nemajú byť natreté, starostlivo zamaskujte.
- Vhodnosť materiálu na podklad je nutné overiť vytvorením skúšobnej vzorky na originálnom podklade.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Technika nanášania

	Natieranie	Valčekovanie
Množstvo na nános (ml/m²)	125 - 160	

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Pretierateľné	cca. 3 hod.
Schodné	cca. 5 hodín
Maximálne vlastnosti filmu	cca 10 – 12 dní

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Treba sa vyhnúť nízkej výmene vzduchu, nízkym teplotám a/alebo vysokej vlhkosti.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

Čistenie náradia

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby alebo laku odporúčame použiť prostriedok Abbeizer Express (8313).

PODKLAD**Druh podkladu**

Nosné cementové podklady.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez separačných látok, ako je tuk, vosk, silikón atď., bez prachu a musí byť otestovaný z hľadiska vhodnosti na nanášanie náteru.

Predpokladom je dostatočne pevná podlaha (pevnosť v ťahu na povrchu: najmenšia individuálna hodnota 1,0 N/mm²). Ak tomu tak nie je, povrch sa musí vopred upraviť frézovaním alebo balotinovaním.

Musí sa zabezpečiť, aby sa dosiahla vyrovnaná vlhkosť podlahy, ktorá sa má natrieť. Pre betónové a cementové potery max. 5 % hmotnosti (metóda CM).

Komponenty na zemi musia byť spoľahlivo chránené proti prenikaniu vlhkosti zo zadnej strany vhodnými stavebnými opatreniami (utesnenie).

Pozrite si, prosím, nasledujúce dokumenty:

- ÖNORM B 2230-1
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Aktuálny BFS technický list

Príprava podkladu

Dôkladne odstráňte masťné alebo zaolejované nečistoty, zdrsnite alebo obrúste obzvlášť hladké potery (spekané vrstvy), aby sa dosiahla dostatočná príľnavosť.

Odstrániť nenosné staré nátery.

Obnovenie existujúcich náterov sa neodporúča bez mechanického odstránenia starého náteru. Predbežne ošetrované povrchy sa musia dôkladne odprašiť.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základná vrstva

Pre mierne savé podklady:
1 x Aviva Tiefengrund WV (4074)
Na vysoko savé, obrúsené podklady:
1 x Vivido 2K-Beton-Primer (4018)

Základná vrstva, resp.
medzivrstva

1 x Vivido Beton-Siegel (4002)

Vrchná vrstva

1 x Vivido Beton-Siegel (4002)

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

750 ml, 2,5 l, 10 l (len Kieselgrau)

Farebné odtiene/stupne lesku

Color4You 

Štandardné farebné odtiene

RAL7032 Kieselgrau (4002007032)
RAL7023 Betongrau (4002007023)

Iné farebné odtiene je možné miešať pomocou miešacieho systému **ADLER Color4you**.

Bázy:

Vivido Beton-Siegel W10 Weiß, tönbar (4002000010)
Vivido Beton-Siegel Basis W30 (4002000030)

Na dosiahnutie rovnomerného farebného odtieňa na jednej ploche používať iba materiál s rovnakou šaržou.

Na posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným typom povrchovej úpravy.

V závislosti od systému môžu mať žiarivé a intenzívne farebné odtiene nižšiu kryciu schopnosť. Preto sa pre tieto farebné odtiene odporúča použiť porovnateľný, nepriehľadný, pastelový farebný odtieň na báze W15 ako základný náter.

Miešané odtiene, prosím, spotrebujte do 3 mesiacov.

Prosím, rešpektujte našu pracovnú smernicu **ARL 800 – Pracovná smernica pre prácu (vrátane starostlivosti a údržby) s tónovacími zariadeniami ADLER Mix, Pur Mix a Color4You**.

Súvisiace produkty

Abbeizer Express (8313)
Aviva Tiefengrund WV (4074)
Vivido 2K-Beton-Finish Epoxy (4033)
Vivido 2K-Beton-Primer (4018)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 3 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technické údaje

Obsah VOC zmesi pripravenej na použitie: limitná hodnota podľa smernice 2004/42/EG pre Vivido Beton-Siegel (Kat A/i): 140 g/l.
Vivido Beton-Siegel obsahuje max. 80 g/l VOC.

GISCODE	BSW30
Vyhlásenie o obsahu látok podľa VdL-RL 01	Akrylátové disperzie / Anorganické biele a farebné pigmenty / Organické pigmenty / Minerálne plnivá / Voda / Glykoléter / Reologické prísady / Prísady pre rozhranie / Zmäčadlá / Biocídy Obsahuje 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón, reakčnú hmotu 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1), polypropylénglykol alkylfenylet. Môže spôsobiť alergické reakcie. Informácie pre alergikov sú k dispozícii na telefónnom čísle +43 5242 6922-713.
Technicko-bezpečnostné údaje	Pri spracovaní produktov s nízkym obsahom znečisťujúcich látok je potrebné dodržiavať obvyklé ochranné opatrenia. Používajte ochranné rukavice a ochranu očí. Pri brúsení použite prachový filter P2/P3. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu produktu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas spracovania a sušenia zabezpečte dobré vetranie. Pri aplikácii nejedzte, nepite a nefajčite. Zabráňte úniku do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Na recykláciu zasielajte iba prázdne nádoby. Zvyšky tekutých materiálov zlikvidujte ako odpad z náterových hmôt na báze vody. Zaschnuté zvyšky materiálov je možné zlikvidovať ako vytvrdené farby alebo domáci odpad. V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára! Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.