

MIEŠANIE ROZPŮŠŤADLOVÝCH LAKOV



Lak	Číslo produktu*	Pomer miešania		Tužidlo	Spracovateľnosť	Riedenie	Stupne lesku/farebný odtieň	Veľkosti balenia	Pridávané množstvo na spracovanie (v hmotnostných %)	
		Hmotnosť	Objem						Nízkotlakové striekanie	Airless alebo Airmix

ZÁKLADNÉ LAKY BEZFAREBNÉ

PUR-Füllgrund HT	2530000200	1:1		8433000210	3 hodiny	8519000210		5 kg	0 – 10 %	neriedený
DD-Isoliergrund	25103	1:1		8401000210	8 hodín	8519000210		1 kg 5 kg	MDF-Isolierung: 50 % inak neriedený	MDF-Isolierung: 50 % inak neriedený
PUR-Primer	25291	10:1		8419000210	1 pracovný deň ¹	8519000210		4 kg 20 kg	10 – 15 %	do 5 %

ZÁKLADNÉ LAKY PIGMENTOVANÉ

PUR-Spritzfüller	25515	10:1		8419000210	8 hodín	8519000210	biely	4 kg 30 kg	20 – 25 %	15 – 20 %
			5:1						35 – 45 obj.-%	30 – 35 obj.-%
		5:1		8420000210	5 hodín				20 – 25 %	15 – 20 %
			3:1						35 – 45 obj.-%	30 – 35 obj.-%
PUR-Ecofill Weiß	25501	10:1		8419000210	8 hodín	8519000210	biely	4 kg 24 kg	cca 20 %	5 – 15 %
Aduro Ecofill Smart	2317050000	10:1		8419000210	5 hodín	8519000210	biely čierny žltý červený modrý zelený hnedý	4 kg 24 kg	cca 20 %	5 – 15 %
			7:1							
Aduro Superfill	2318050000	4:1		8244000210	3 hodiny	8519000210	biely	24 kg	cca 10 %	0 – 10 %
			3:1							

VIACVRSTVOVÉ LAKY BEZFAREBNÉ

PUR-Antiscratch HQ	26320	10:1		8419000210	1 pracovný deň ¹	8519000210	G05	4 kg 20 kg	0 – 5 %	neriedený
	26321	10:1					G10 – G70		10 – 15 %	5 – 10 %
Legnopur	26211	10:1		8419000210	1 pracovný deň ¹	8519000210	G10 – G90	4 kg 20 kg	10 %	neriedený
Tiropur NG	25461	10:1		8419000210	1 pracovný deň ¹	8519000210	G10 – G100	4 kg 20 kg	10 %	neriedený
PUR-Select	26011	10:1 ²		8429000210	1 pracovný deň ¹	8519000210	G10 – G70	10 kg 20 kg	10 %	do 5 %
PUR-Naturmatt	26132	10:1		8429000210	1 pracovný deň ¹	8519000210	jemný mat	4 kg 20 kg	do 5 %	neriedený
PUR-Strong	26301	5:1		8429000210	1 pracovný deň ¹	8519000210	G10 – G70	4 kg 20 kg	10 %	neriedený
Aduro Vitea	2651000105	10:1		8239000210	8 hodín	8519000210	G05	4 kg 20 kg	5 %	neriedený
Aduro Vento	2660000110	10:1		8419000210	12 hodín	8519000210	G10 – G50	4 kg 20 kg	10 – 15 %	0 – 10 %
Aduro Isofin	2652000105	10:1		8239000210	12 hodín	8519000210	G05 – G30	4 kg 20 kg	5 %	neriedený

VIACVRSTVOVÉ LAKY PIGMENTOVANÉ

Pigmopur	24005	10:1		8419000210	1 pracovný deň ¹	8519000210	RAL NCS SAN	1 kg 3 kg 4 kg 20 kg	25 %	10 %
			5:1	8420000210	5 hodín				15 – 20 %	5 – 10 %
Aduro Pigmcocolor 4in1	2241000010 2243000010 2245000010	10:1		8419000210	8 hodín	8519000210	RAL NCS SAN G10 – G50	1 kg 4 kg 20 kg	cca 20 – 25 %	cca 15 – 20 %
		5:1		8420000210	5 hodín					
Pigmopur Gloss NG ³	2419000005	1:1		8234000210	3 hodiny	8519000210	RAL NCS	4 kg	0 – 10 %	neriedený

VRCHNÉ LAKY BEZFAREBNÉ

Pigmotop	25361	10:1		8419000210	1 pracovný deň ¹	8519000210	G10 – G100	4 kg 20 kg	10 – 15 %	do 10 %
Aduro High-Gloss ³	2634000100	3:1		8419000210	4 hodiny	8519000210	vysoko lesklý	3 kg 18 kg	0 – 10 %	neriedený

DOPLNKOVÉ PRODUKTY

Solva-Tint	9035						podľa Solva-Tint vzorkovníka	250 ml	do max. 1 % na miernu korekciu farieb	
PUR-Struktureffektpasten	90155						jemná / hrubá	400 g	5 – 10 % do laku	

PIKTOGRAMY

OBLASTI POUŽITIA

Nábytok

Rozmery stabilné prvky okna

Interiérové dvere

Vchodové dvere

Podlaha (interier)

Schody (interier)

Povolený dočasný kontakt s potravinami

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Airless/Airmix

Nádobková pištoľ

Natieranie štetcom

Váľčkovanie

Šterkovanie

Nanášanie sprejom

Vytieranie

Navarovanie

Polievanie

Máčanie

Flutovanie

Vacumat

Stroj na natieranie dosiek

Pracovné náradie ihneď po použití umyť vodou

Pracovné náradie ihneď po použití vyčistiť riedidlom

Štetec vyčistiť vodou

Štetec vyčistiť riedidlom

Váľček vyčistiť vodou

Váľček vyčistiť riedidlom

Navarovací stroj vyčistiť riedidlom

Pomer miešania

Pomer miešania, hmotnostné diely

Pomer miešania, objemové diely

Doba spracovateľnosti natuženej zmesi

Pridanie prísad

Vykonať skúšobné morenie na originálnom podklade

Pred použitím dobre premiešať

Pred použitím dobre pretrepať

Teplota spracovania nie nižšia ako +15°C

Viskozita pri spracovaní (napr.: 18 s)

Odparovanie

Čas medzi sušením / ďalej spracovateľné po (napr. 12 h)

Brúsenie za sucha

Brúsenie za mokra

Strojové brúsenie

UV vytvrdzovanie

Riedenie

Riedenie vodou

Neriediť – produkt je pripravený na použitie

Na báze vody

Na báze rozpušťačiel

Výdatnosť na jednu vrstvu ...m²/l

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Chrániť pred mrazom

Produkt je citlivý na vlhkosť

Skladovať v chlade, chrániť pred priamym slnečným svetlom

Po použití zatvoriť

Skladovať v suchu

Nosiť ochranné rukavice

Nosiť ochranné okuliare

Nosiť ochrannú respiračnú masku FF P2

Dodržať karty bezpečnostných údajov, technické listy a smernice*

*Informácie o tužidlách a riedidlách nájdete v technickom liste tuženia alebo riedenia produktu.

Naši technici alebo naši obchodní zástupcovia ADLER sú vám samozrejme k dispozícii, aby vám poskytli potrebné informácie a zodpovedali vaše otázky.

Som vám k dispozícii:

Technická podpora: Štefan Bartko +421 903 285 468

¹ zmes sa môže spracovávať aj ďalší deň, musí byť však zmiešaná s čerstvo natuženým materiálom v pomere 1:1
² spracovateľný aj bez pridania tužidla ³ dodržiavajte pracovné pokyny pre tvorbu vysokého lesku! * pre strojové brúsenie