

MIEŠANIE VODOURIEDITEĽNÝCH LAKOV NA NÁBYTOK



Lak	Číslo produktu*	Pomer miešania	Tužidlo/zosieťovač	Spracovateľnosť	Riedenie	Stupne lesku/farebný odtieň	Veľkosti balenia	Pridávané množstvo na spracovanie (v hmotnostných %)		Poznámka
		Hmotnostné diely						Nízkotlakové striekanie	Airless alebo Airmix	

ZÁKLADNÉ LAKY PIGMENTOVANÉ

Bluefin Isospeed	W10 biely, tónovateľný 3134000010	100:5	8450000210	6 hodín	voda	RAL	4 kg 22 kg	neriedený	neriedený	1K a 2K spracovanie
Bluefin Rocketfill	3138000010	iba 1K	-	-	voda	biely	25 kg	neriedený	neriedený	iba 1K spracovanie

VIACVRSTVOVÉ LAKY BEZFAREBNÉ

Bluefin Unistar	2965000105	100:4	8481000210	3 pracovné dni³	voda	G05 – G70	4 kg 22 kg 120 kg	neriedený	neriedený	1K a 2K spracovanie
Bluefin Resist	2963000105	iba 1K	-	-	voda	G05 – G90	5 kg 25 kg	neriedený	neriedený	iba 1K spracovanie
Bluefin Top-Antiscratch	2960000105	100:10	8451000210	5 hodín³	voda	G05 – G50	4 kg 20 kg	0 – 5 %	neriedený	iba 2K spracovanie
Bluefin Terra-Diamond	2962000105	100:10	8451000210	3 hodiny³	voda	G05 – G70	4 kg 20 kg	5 %	neriedený	iba 2K spracovanie
Bluefin Step-Silent	2967000110	100:7	8450000210	8 hodín	voda	G30 – G70	4 kg 22 kg	0 – 5 %	neriedený	1K a 2K spracovanie

VIACVRSTVOVÉ LAKY PIGMENTOVANÉ

Bluefin Pigmocryl NG	3201000010	iba 1K	-	-	voda	RAL NCS SAN G10 – G50	1 kg 4 kg 22 kg	0 – 5 %	neriedený	iba 1K spracovanie
Bluefin Pigmores 4in1	3500000010	100:10	8452000210	3 hodiny	voda	RAL NCS SAN G05 – G50	0,8 kg 4 kg 20 kg	neriedený	neriedený	iba 2K spracovanie

DOPLNKOVÉ PRODUKTY

Aqua-Tint	9009					svetlý stredný tmavý a podľa vzork. Aqua-Tint	250 ml			Pridavok do max. 1 % pre silnejšie zvýraznenie
Aqua-Fluid	80044						5 l 25 l			Pridavok 20 – 25 % pre nápadné vykreslenie pórov
Aquafix S	91201						180 g 250 g 650 g 1 kg			Pridavok do max. 5 % pre štruktúrovaný efekt
Aquafix UV 100	8148000210						500 g			Pridavok: svetlé drevo: 1,5 % do laku tmavé drevo: 3 % do laku

PIKTOGRAMY

OBLASTI POUŽITIA

POKYNY PRE APLIKÁCIU

ĎALŠIE INFORMÁCIE

*Informácie o tužidlách a riedidlách nájdete v technickom liste tuženieho alebo riedeného produktu.

¹ po 3 dňoch zmiešať s čerstvo natuženým materiálom v pomere 1:1
² po 4 hodinách zmiešať s čerstvo natuženým materiálom v pomere 1:1

³ predĺženie doby spracovateľnosti nie je možné!
⁴ jednovrstvový materiál

Príslušné technické listy nájdete na www.adler.sk

Som vám k dispozícii:

Technická podpora: Štefan Bartko +421 903 285 468

*Referenčné číslo produktu.