

MIEŠANIE VODOURIEDITEĽNÝCH LAKOV NA NÁBYTOK



Lak	Číslo produktu*	Pomer miešania	Tužidlo/zosieťovač	Spracovateľnosť	Riedenie	Stupne lesku/farebný odtieň	Veľkosti balenia	Pridávané množstvo na spracovanie (v hmotnostných %)		Poznámka
		Hmotnostné diely						Nízkotlakové striekanie	Airless alebo Airmix	

ZÁKLADNÉ LAKY PIGMENTOVANÉ

Bluefin Isospeed	W10 biely, tónovateľný 3134000010	100:5	8450000210	6 hodín	voda	RAL	4 kg 22 kg	neriedený	neriedený	1K a 2K spracovanie
Bluefin Rocketfill	3138000010	iba 1K	-	-	voda	biely	25 kg	neriedený	neriedený	iba 1K spracovanie

VIACVRSTVOVÉ LAKY BEZFAREBNÉ

Bluefin Unistar	2965000105	100:4	8481000210	3 pracovné dni ³	voda	G05 – G70	4 kg 22 kg 120 kg	neriedený	neriedený	1K a 2K spracovanie
Bluefin Resist	2963000105	iba 1K	-	-	voda	G05 – G90	5 kg 25 kg	neriedený	neriedený	iba 1K spracovanie
Bluefin Top-Antiscratch	2960000105	100:10	8451000210	5 hodín ³	voda	G05 – G50	4 kg 20 kg	0 – 5 %	neriedený	iba 2K spracovanie
Bluefin Terra-Diamond	2962000105	100:10	8451000210	3 hodiny ³	voda	G05 – G70	4 kg 20 kg	5 %	neriedený	iba 2K spracovanie
Bluefin Step-Silent	2967000110	100:7	8450000210	8 hodín	voda	G30 – G70	4 kg 22 kg	0 – 5 %	neriedený	1K a 2K spracovanie

VIACVRSTVOVÉ LAKY PIGMENTOVANÉ

Bluefin Pigmocryl NG	3201000010	iba 1K	-	-	voda	RAL NCS SAN G10 – G50	1 kg 4 kg 22 kg	0 – 5 %	neriedený	iba 1K spracovanie
Bluefin Pigmores 4in1	3500000010	100:10	8452000210	3 hodiny	voda	RAL NCS SAN G05 – G50	0,8 kg 4 kg 20 kg	neriedený	neriedený	iba 2K spracovanie

DOPLNKOVÉ PRODUKTY

Aqua-Tint	9009					svetlý stredný tmavý a podľa vzork. Aqua-Tint	250 ml			Prídavok do max. 1 % pre silnejšie zvýraznenie
Aqua-Fluid	80044						5 l 25 l			Prídavok 20 – 25 % pre nápadné vykreslenie pórov
Aquafix S	91201						180 g 250 g 650 g 1 kg			Prídavok do max. 5 % pre štruktúrovaný efekt
Aquafix UV 100	8148000210						500 g			Prídavok: svetlé drevo: 1,5 % do laku tmavé drevo: 3 % do laku

¹ po 3 dňoch zmiešať s čerstvo natuženým materiálom v pomere 1:1
² po 4 hodinách zmiešať s čerstvo natuženým materiálom v pomere 1:1
³ predĺženie doby spracovateľnosti nie je možné!
⁴ jednovrstvový materiál

*Referenčné číslo produktu

PIKTOGRAMY

OBLASTI POUŽITIA

Nábytok

Rozmerovo stabilné prvky: okná

Interiérové dvere

Vchodové dvere

Podlaha (interiér)

Schody (interiér)

Povolený dočasný kontakt s potravinami

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Airless/Airmix

Nádobková pištoľ

Natieranie štetcom

Valčekovanie

Stierkovanie

Nanášanie sprejom

Vytieranie

Navalovanie

Polievanie

Máčanie

Flutovanie

Vacumat

Stroj na natieranie dosiek

Pracovné náradie ihneď po použití umyť vodou

Pracovné náradie ihneď po použití vyčistiť riedidlom

Štetec vyčistiť vodou

Štetec vyčistiť riedidlom

Valček vyčistiť vodou

Valček vyčistiť riedidlom

Navalovací stroj vyčistiť riedidlom

Pomer miešania

Pomer miešania, hmotnostné diely

Pomer miešania, objemové diely

Doba spracovateľnosti natuženej zmesi

Pridanie prísad

Vykonať skúšobné morenie na originálnom podklade

Pred použitím dobre premiešať

Pred použitím dobre pretrepať

Teplota spracovania nie nižšia ako ...°C

Viskozita pri spracovaní (napr.: 18)

Odparovanie

Čas medzi-sušenia / ďalej spracovateľné po (napr. 12 h)

Brúsenie za sucha

Brúsenie za mokra

Strojové brúsenie

UV vytvrdzovanie

Riedenie

Riedenie vodou

Neriediť – produkt je pripravený na použitie

Na báze vody

Na báze rozpúšťadiel

Výdatnosť na jednu vrstvu ... m²/l

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Chrániť pred mrazom

Produkt je citlivý na vlhkosť

Skladovať v chlade, chrániť pred priamym slnečným svetlom

Po použití zatvoriť

Skladovať v suchu

Nosiť ochranné rukavice

Nosiť ochranné okuliare

Nosiť ochrannú respiračnú masku FF P2

Dodržiavať karty bezpečnostných údajov, technické listy a smernice*

*Informácie o tužidlách a riedidlách nájdete v technickom liste tuženého alebo riedeného produktu.

Naši technici alebo naši obchodní zástupcovia ADLER sú vám samozrejme k dispozícii, aby vám poskytli potrebné informácie a zodpovedali vaše otázky.

Som vám k dispozícii:

Technická podpora: Štefan Bartko +421 903 285 468

Príslušné technické listy nájdete na www.adler.sk

MIEŠANIE ROZPÚŠŤADLOVÝCH LAKOV



Lak	Číslo produktu*	Pomer miešania		Tužidlo	Spracovateľnosť	Riedenie	Stupne lesku/ farebný odtieň	Veľkosti balenia	Pridávané množstvo na spracovanie (v hmotnostných %)	
		Hmotnosť	Objem						Nízkotlakové striekanie	Airless alebo Airmix

ZÁKLADNÉ LAKY BEZFAREBNÉ

PUR-Füllgrund HT	2530000200	1:1		8433000210	3 hodiny	8519000210		5 kg	0 – 10 %	neriedený
DD-Isoliergrund	25103	1:1		8401000210	8 hodín	8519000210		1 kg 5 kg	MDF-Isolierung: 50 % inak neriedený	MDF-Isolierung: 50 % inak neriedený
PUR-Primer	25291	10:1		8419000210	1 pracovný deň ¹	8519000210		4 kg 20 kg	10 – 15 %	do 5 %

ZÁKLADNÉ LAKY PIGMENTOVANÉ

PUR-Spritzfüller	25515	10:1		8419000210	8 hodín	8519000210	biely	4 kg 30 kg	20 – 25 %	15 – 20 %
			5:1						35 – 45 obj.-%	30 – 35 obj.-%
		5:1		8420000210	5 hodín				20 – 25 %	15 – 20 %
			3:1						35 – 45 obj.-%	30 – 35 obj.-%
PUR-Ecofill Weiß	25501	10:1		8419000210	8 hodín	8519000210	biely	4 kg 24 kg	cca 20 %	5 – 15 %
			7:1							
Aduro Ecofill Smart	2317050000	10:1		8419000210	5 hodín	8519000210	biely čierny žltý červený modrý zelený hnedý	4 kg 24 kg	cca 20 %	5 – 15 %
			7:1							
Aduro Superfill	2318050000	4:1		8244000210	3 hodiny	8519000210	biely	24 kg	cca 10 %	0 – 10 %
			3:1							

VIACVRSTVOVÉ LAKY BEZFAREBNÉ

PUR-Antiscratch HQ	26320	10:1		8419000210	1 pracovný deň ¹	8519000210	G05	4 kg 20 kg	0 – 5 %	neriedený
	26321	10:1					G10 – G70		10 – 15 %	5 – 10 %
Legnopur	26211	10:1		8419000210	1 pracovný deň ¹	8519000210	G10 – G90	4 kg 20 kg	10 %	neriedený
Tiropur NG	25461	10:1		8419000210	1 pracovný deň ¹	8519000210	G10 – G100	4 kg 20 kg	10 %	neriedený
PUR-Select	26011	10:1 ²		8429000210	1 pracovný deň ¹	8519000210	G10 – G70	10 kg 20 kg	10 %	do 5 %
PUR-Naturmatt	26132	10:1		8429000210	1 pracovný deň ¹	8519000210	jemný mat	4 kg 20 kg	do 5 %	neriedený
PUR-Strong	26301	5:1		8429000210	1 pracovný deň ¹	8519000210	G10 – G70	4 kg 20 kg	10 %	neriedený
Aduro Vitea	2651000105	10:1		8239000210	8 hodín	8519000210	G05	4 kg 20 kg	5 %	neriedený
Aduro Vento	2660000110	10:1		8419000210	12 hodín	8519000210	G10 – G50	4 kg 20 kg	10 – 15 %	0 – 10 %
Aduro Isofin	2652000105	10:1		8239000210	12 hodín	8519000210	G05 – G30	4 kg 20 kg	5 %	neriedený

VIACVRSTVOVÉ LAKY PIGMENTOVANÉ

Pigmopur	24005	10:1		8419000210	1 pracovný deň ¹	8519000210	RAL NCS SAN	1 kg 3 kg 4 kg 20 kg	25 %	10 %
			5:1	8420000210	5 hodín				15 – 20 %	5 – 10 %
Aduro Pigmocolor 4in1	2241000010 2243000010 2245000010	10:1		8419000210	8 hodín	8519000210	RAL NCS SAN G10 – G50	1 kg 4 kg 20 kg	cca 20 – 25 %	cca 15 – 20 %
		5:1		8420000210	5 hodín					
Pigmopur Gloss NG ³	2419000005	1:1		8234000210	3 hodiny	8519000210	RAL NCS	4 kg	0 – 10 %	neriedený

VRCHNÉ LAKY BEZFAREBNÉ

Pigmotop	25361	10:1		8419000210	1 pracovný deň ¹	8519000210	G10 – G100	4 kg 20 kg	10 – 15 %	do 10 %
Aduro High-Gloss ³	2634000100	3:1		8419000210	4 hodiny	8519000210	vysoko lesklý	3 kg 18 kg	0 – 10 %	neriedený

DOPLNKOVÉ PRODUKTY

Solva-Tint	9035						podľa Solva-Tint vzorkovníka	250 ml		do max. 1 % na miernu korekciu farieb
PUR-Struktureffektpasten	90155						jemná / hrubá	400 g		5 – 10 % do laku

¹ zmes sa môže spracovávať aj ďalší deň, musí byť však zmiešaná s čerstvo natuženým materiálom v pomere 1:1
² spracovateľný aj bez pridania tužidla ³ dodržujte pracovné pokyny pre tvorbu vysokého lesku! ⁴ pre strojové brúsenie

*Referenčné číslo produktu

PIKTOGRAMY

OBLASTI POUŽITIA

POKYNY PRE APLIKÁCIU

ĎALŠIE INFORMÁCIE

*Informácie o tužidlách a riedidlách nájdete v technickom liste tuženeho alebo riedeného produktu.

Naši technici alebo naši obchodní zástupcovia ADLER sú vám samozrejme k dispozícii, aby vám poskytli potrebné informácie a zodpovedali vaše otázky.

Som vám k dispozícii:

Technická podpora: Štefan Bartko +421 903 285 468

Príslušné technické listy nájdete na www.adler.sk