

Prehľad štandardných produktov na povrchovú úpravu okien a vchodových dverí



| produkt | obj. č. | oblasť použitia | prídavok vody/riedidla | spracovanie | hrúbka mokrej vrstvy | spotreba na bm hranola | čas sušenia | balenie | poznámka |
|--|----------------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------|---------------------------------|--|
| Impregnácie a základné laky | | | | | | | | | |
| Aquawood TIG E* | 57700 | najmä ihličnaté dreviny | 0 – 20 % vody | máčanie, polievanie | | 0,04 l | 4 hod. | 5 l, 25 l, 120 l | impregnačný základ lazúrovací |
| Aquawood Primo A1 | 5451 | ihličnaté aj listnaté dreviny | | máčanie, polievanie | | 0,04 l | 4 hod. | 4 l, 22 l, 120 l | impregnačný základ |
| Aquawood Primo A2 (biely) | 5452 | ihličnaté aj listnaté dreviny | | máčanie, polievanie | | 0,04 l | 4 hod. | 4 l, 22 l, 120 l | impregnačný základ biely |
| Aquawood Primo A3-A6 | 5453-5456 | ihličnaté aj listnaté dreviny | | máčanie, polievanie | | 0,04 l | 4 hod. | 4 l, 22 l, 120 l | pigmentovaný impregnačný základ |
| Aquawood Primo A1 H/A | 5451095979 | ihličnaté dreviny | 0 – 20 % vody | máčanie, polievanie | | 0,04 l | 4 hod. | 5 l, 25 l, 100 l | impregnačný základ bezfarebný |
| Aquawood TG Color | 57492 | ihličnaté dreviny | 0 – 20 % vody | máčanie, polievanie | | 0,04 l | 4 hod. | 4 l, 5 l, 25 l, 120 l | impregnačný základ lazúrovací, odtiene podľa RAL |
| Medzivrstvy a plniče | | | | | | | | | |
| Aquawood Intermedio DQ | 5706 | najmä ihličnaté dreviny | do 10 % vody | máčanie, polievanie | | 0,035 kg | 2 hod. | 25 kg, 120 kg | medzivrstva |
| Aquawood Intermedio HF | 53769 | najmä ihličnaté dreviny | do 10 % vody | máčanie, polievanie | | 0,04 kg | 2 hod. | 25 kg, 120 kg | medzivrstva s vyššou plnivosťou |
| Aquawood Intermedio ISO | 53613 | najmä hrubopórovité listnaté | pripravené na spracovanie | striekanie | 125 - 150 µm | 0,075 kg | 2 hod. | 5 kg, 25 kg, 120 kg | medzivrstva na striekanie |
| Aquawood Intercare ISO** | 55030 | ihličnaté aj listnaté dreviny | pripravené na spracovanie | striekanie | 150 - 200 µm | 0,1 kg | 4 hod. | 6 kg, 32 kg, 150 kg | biely plnič a izolant |
| Aquawood Intercare SL** | 55060 | ihličnaté aj listnaté dreviny | pripravené na spracovanie | striekanie | 150 - 200 µm | 0,1 kg | 4 hod. | 32 kg, 150 kg | biely izolačný plnič |
| Aquawood Intercare FlowQ | 55210 | pórovité listnaté dreviny aj ihličnaté dreviny | 0 – 10 % vody | máčanie, polievanie | | 0,06 - 0,08 kg | 4 hod. | 25 kg, 150 kg | biela impregnácia a medzivrstva pre drevené okná |
| Vrchná lazúra | | | | | | | | | |
| Aquawood Finapro 20 | 51010 | ihličnaté aj listnaté dreviny | vodou, v prípade potreby | striekanie | 225 - 275 µm | 0,12 kg | 12 hod. | 5 kg, 25 kg, 120 kg | hrubovrstvová lazúra stupeň matu G20 |
| Aquawood Finapro 15 | 5187 | ihličnaté aj listnaté dreviny | vodou, v prípade potreby | striekanie | 225 - 275 µm | 0,12 kg | 12 hod. | 20 kg, 120 kg | hrubovrstvová lazúra stupeň matu G15 |
| Aquawood DSL Holz Alu | 51985 | ihličnaté aj listnaté dreviny | vodou, v prípade potreby | striekanie | 225 - 275 µm | 0,12 kg | 12 hod. | 25 kg, 120 kg | hrubovrstvová lazúra pre drevoaluminiové okná |
| Aquawood Finapro 40 | 5135 | ihličnaté aj listnaté dreviny | vodou, v prípade potreby | striekanie | 225 - 275 µm | 0,12 kg | 12 hod. | 5 kg, 20 kg, 120 kg | hrubovrstvová lazúra |
| Aquawood Finatop 40 | 5140 | ihličnaté aj listnaté dreviny | vodou, v prípade potreby | striekanie | 225 - 275 µm | 0,12 kg | 12 hod. | 5 kg, 25 kg, 120 kg | hrubovrstvová lazúra stupeň matu G40 |
| Aquawood Finline L | 5193000040 | ihličnaté aj listnaté dreviny | vodou, v prípade potreby | striekanie | 150 µm | 0,075 kg | 12 hod. | 4 kg, 22 kg | strednovrstvová lazúra |
| Aquawood Finline D | 5019000010 | ihličnaté aj listnaté dreviny | vodou, v prípade potreby | striekanie | 150 µm | 0,075 kg | 12 hod. | 4 kg, 22 kg | strednovrstvová krycia farba |
| Pigmentované vrchné laky | | | | | | | | | |
| Aquawood Covatop XT 20 | 5020 | ihličnaté aj listnaté dreviny | 0 – 10 % vody | striekanie | 150 - 300 µm*** | 0,075 - 0,13 kg | 5 hod. | 5 kg, 10 kg, 20 kg, 120 kg | krycia farba |
| Aquawood Covapro 20/40/60 | 5203/5029/5027 | ihličnaté aj listnaté dreviny | 0 – 10 % vody | striekanie | 150 - 300 µm | 0,075 - 0,13 kg | 5 hod. | 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 60 kg | krycia farba |
| Aquawood Covatop Metallic*** | 50220 | ihličnaté aj listnaté dreviny | 0 – 20 % vody | striekanie | 150 - 300 µm | 0,075 - 0,13 kg | 12 hod. | 2,5 kg, 25 kg | krycí metalický lak |
| Tmely na čelné drevo a priznané spoje | | | | | | | | | |
| Arteko Elastik | 96870 | ihličnaté aj listnaté dreviny | | ručne | | | 2 - 4 hod. | 320 ml | pre krycie systémy |
| V-Fugensiegel | 55630 | ihličnaté aj listnaté dreviny | | ručne | | | 1 hod. | 250 ml | pre lazúrovacie systémy |
| Hirnholzversiegelung | 55621 | ihličnaté aj listnaté dreviny | | natieranie | | | 2 hod. | 0,75 kg, 3 kg, 5 kg, 25 kg | pre lazúrovacie aj krycie systémy |

* prídavkom vody bude impregnačný základ svetlejší, nutnosť urobiť vzorku pred lakovaním

** plnič a izolant extraktívnych látok dreva

*** 150-200 µm s Aquawood Intercare ISO, 250-300 µm s Aquawood Intermedio DQ

*** Pri použití na vchodových dverách odporúčame prelakovať s Aquawood Protect 53215

Bližšie informácie získate na telefónnych číslach:

| | |
|---|---------------------|
| obchodno-technický poradca pre západné Slovensko | 0903 285 464 |
| obchodno-technický poradca pre východné Slovensko | 0903 285 463 |
| obchodno-technický poradca pre stredné Slovensko | 0903 285 471 |

adresa prevádzky: Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, 971 01 Prievidza

informácie: 046 519 96 21, info@adler.sk, www.adler.sk; objednávky: 046 519 96 22/24, objednavky@adler.sk

technická podpora: 0903 285 473

koloristika: 0903 285 472, koloristika@adler.sk

09/2021