



# PREHĽAD ŠTANDARDNÝCH PRODUKTOV NA POVRCHOVÚ ÚPRAVU OKIEN



Produkt	Obj. č.	Oblasť použitia	Prídavok vody/riedidla	Spracovanie	Hrúbka mokrej vrstvy	Spotreba na bm hranolu	Čas sušenia	Balenie	Poznámka
---------	---------	-----------------	------------------------	-------------	----------------------	------------------------	-------------	---------	----------



## Impregnácie a základné laky

Aquawood Primo A1 až A6 		ihličnaté i listnaté dreviny	podľa odporúčanej viskozity	máčanie, polievanie	–	0,04 l	4 hod	4 l, 22 l, 120 l	impregnácia v odtieňoch
Aquawood Primo TG (WF) 		ihličnaté i listnaté dreviny	0 – 20 % vody *	máčanie, polievanie	–	0,04 l	4 hod	4 l, 22 l, 120 l	farebná impregnácia pre odtiene podľa RAL



## Medzivrstvy a plniče

Aquawood Intermedio DQ 	5706000200	najmä ihličnaté dreviny	podľa odporúčanej viskozity	máčanie, polievanie	–	0,035 kg	2 hod	5 kg, 25 kg, 120 kg	máčacia medzivrstva
Aquawood Intermedio ISO 	5705000200	izolačná medzivrstva na smrekovec a dub	pripravené na spracovanie	striekanie	125 – 150 µm	0,075 kg	2 hod	5 kg, 25 kg, 120 kg	izolačná medzivrstva
Aquawood Intercare ISO 	5503050000	ihličnaté i listnaté dreviny	pripravené na spracovanie	striekanie	124 – 150 µm	0,1 kg	4 hod	6 kg, 32 kg, 150 kg	biela izolačná medzivrstva
Aquawood Intercare SQ 	5522050000	ihličnaté i listnaté dreviny	pripravené na spracovanie	striekanie	125 – 150 µm	0,1 kg	4 hod	5 kg, 25 kg, 120 kg	biela izolačná medzivrstva s dobrou brúsiteľnosťou

## Vrchné polotransparentné lazúry

Aquawood Finapro 20/40 	5101ff   5135ff	ihličnaté i listnaté dreviny	podľa potreby max. 5 % vody	striekanie	225 – 275 µm	0,17 kg	12 hod	5 kg, 20/25 kg, 120 kg	hrubovrstvová lazúra stupeň matu G20
Aquawood Finatop 40 	5140ff	ihličnaté i listnaté dreviny	podľa potreby max. 5 % vody	striekanie	225 – 275 µm	0,17 kg	12 hod	5 kg, 20 kg, 120 kg	hrubovrstvová lazúra pre systém HighRes

## Vrchné krycie lazúry



Aquawood Covapro 20/40 	5023ff   5029ff	ihličnaté i listnaté dreviny	podľa potreby max. 5 % vody	striekanie	225 – 275 µm**	0,075 – 0,13 kg	12 hod	5 kg, 20 kg, 120 kg	vrchná krycia
Aquawood Covatop XT 20 	5020	ihličnaté i listnaté dreviny	podľa potreby max. 5 % vody	striekanie	225 – 275 µm**	0,075 – 0,13 kg	12 hod	5 kg, 10 kg, 20 kg	vrchná krycia

## Tmely na čelné drevo

Arteko Elastik	7527ff	ihličnaté i listnaté dreviny	–	z tuby	–	lokálna aplikácia (tmel)	2 – 4 hod	320 ml	len pre krycie systémy
V-Fugensiegel	5563ff	ihličnaté i listnaté dreviny	–	z tuby	–	lokálna aplikácia (tmel)	1 hod	250 g	pre lazúrovacie systémy
Hirnholzversiegelung	55621ff	ihličnaté i listnaté dreviny	–	natieranie	–	lokálna aplikácia (tmel)	2 hod	0,75 kg, 5 kg, 25 kg	pre lazúrovacie i krycie systémy

\* prídavkom vody bude impregnačný základ svetlejší, nutné urobiť vzorku pred lakovaním

\*\* podľa hrúbky medzivrstvy

 polotransparentná lazúra  
 krycí systém

Adresa: ADLER Slovensko s.r.o., Montážna 3, 971 01 Prievidza  
 Objednávky: [objednavky@adler.sk](mailto:objednavky@adler.sk); 0903 285 469  
 Technická podpora: 0903 285 468, 0903 285 472